

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๓๑๗๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ

และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนคอนกรีต
หล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๘๒๘-๒๕๓๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๔๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ มาตรฐานเลขที่
มอก. ๘๒๘-๒๕๕๖ ขึ้นใหม่ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

สมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

สำหรับระบบพื้นประกอบ

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะ ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ เป็นชิ้นส่วนเดียวสำหรับนำไปใช้ในงานระบบพื้นประกอบเป็นระบบพื้นอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรืออาคารอื่นๆ ที่มีลักษณะใช้งานคล้ายคลึงกัน โดยออกแบบคำนวณรวมกับวัสดุทับหน้า เพื่อให้มีกำลังตามต้องการ ณ สถานที่ก่อสร้าง

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 ระบบพื้นประกอบ (composite floor system) ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ระบบพื้น” หมายถึง พื้นคอนกรีต ที่ใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จประกอบเข้าด้วยกัน แล้วเททับด้วยวัสดุทับหน้าที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ระบบพื้นมีกำลังเพียงพอตามที่ต้องการ
- 2.2 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ชิ้นส่วนคอนกรีต” หมายถึง ชิ้นส่วนคอนกรีตสำหรับประกอบเป็นระบบพื้นเพื่อใช้น้ำหนักระหว่างช่วงคานหรือระหว่างช่วงผนังรับน้ำหนัก
- 2.3 วัสดุทับหน้า (topping) หมายถึง คอนกรีตหรือมอร์ตาร์ที่ใช้เททับหน้า แต่ไม่รวมวัสดุตกแต่ง
- 2.4 คอนกรีตหุ้ม (covering) หมายถึง เนื้อคอนกรีตส่วนที่บางที่สุดระหว่างผิวเหล็กเสริมกับผิวคอนกรีต
- 2.5 ความหนาชิ้นส่วนคอนกรีต หมายถึง ระยะที่วัดจากส่วนล่างสุดถึงส่วนบนสุดของชิ้นส่วนคอนกรีตเมื่อวางตามลักษณะการใช้งานที่ออกแบบไว้
- 2.6 ความหนารวม หมายถึง ระยะที่วัดจากส่วนล่างสุดถึงส่วนบนสุดของระบบพื้น ตามลักษณะการใช้งานที่ออกแบบไว้
- 2.7 ความหนาวัสดุทับหน้า หมายถึง ระยะที่วัดจากส่วนบนสุดของชิ้นส่วนคอนกรีตถึงส่วนบนสุดของวัสดุทับหน้าตามลักษณะการใช้งานที่ออกแบบ
- 2.8 เปลือก (shell) หมายถึง ผนังนอกของชิ้นส่วนคอนกรีตแบบภาคตัดขวางกลวง (hollow - core)
- 2.9 ผนังกันโพรง (web) หมายถึง ผนังภายในซึ่งแบ่งโพรงในชิ้นส่วนคอนกรีตแบบภาคตัดขวางกลวง
- 2.10 ความยาว หมายถึง ความยาวของชิ้นส่วนคอนกรีต

มอก. 828-2546

- 2.11 ความยาวประสิทธิผล หมายถึง ระยะความยาวช่วงของชิ้นส่วนคอนกรีตที่ใช้ในการคำนวณออกแบบ หาได้จากค่าที่น้อยที่สุดจาก
 - (1) ระยะระหว่างศูนย์กลางของแท่นธาร (distance between centers of supports) หรือ
 - (2) ระยะช่องว่างระหว่างแท่นธารบวกกับความหนารวม (clear distance between supports plus thickness of composite floor system)
- 2.12 ความกว้าง หมายถึง ความกว้างของตัวอย่างหรือพื้นที่ที่ทดสอบ
- 2.13 ความต้านแรงอัดสูงสุด หมายถึง ความเค้นอัดสูงสุด ที่แท่งคอนกรีตสามารถรับได้ โดยปกติกำหนดให้ทดสอบเมื่ออายุ 28 วัน
- 2.14 ความต้านแรงอัดก่อนตัดลวด หมายถึง ความเค้นอัดสูงสุด ที่แท่งคอนกรีตสามารถรับได้ก่อนตัดหรือปล่อยเหล็กเสริมอัดแรง
- 2.15 แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หมายถึง แท่งคอนกรีตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร
- 2.16 แท่งคอนกรีตรูปปลุกบาศก์มาตรฐาน หมายถึง แท่งคอนกรีตที่มีรูปปลุกบาศก์ขนาด 150 มิลลิเมตร

3. แบบ และประเภท

3.1 แบบ

ชิ้นส่วนคอนกรีต แบ่งตามภาคตัดขวางออกเป็น 2 แบบ คือ

- 3.1.1 แบบภาคตัดขวางตัน
- 3.1.2 แบบภาคตัดขวางกลวง

3.2 ประเภท

ชิ้นส่วนคอนกรีต แบ่งตามความหนาของคอนกรีตหุ้ม ออกเป็น 3 ประเภท คือ

- 3.2.1 ประเภท 1 สัญลักษณ์ F0 คอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
- 3.2.2 ประเภท 2 สัญลักษณ์ F1 คอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
- 3.2.3 ประเภท 3 สัญลักษณ์ F2 คอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร

หมายเหตุ 1. ประเภท 1 จะทนไฟได้ประมาณ 30 นาที
2. ประเภท 2 จะทนไฟได้ประมาณ 60 นาที
3. ประเภท 3 จะทนไฟได้ประมาณ 120 นาที


4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 4.1 ความกว้างและความหนาชิ้นส่วนคอนกรีต
ให้เป็นไปตามตารางที่ 1
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ข้อ 9.1
- 4.2 ความยาว
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่แบบ แต่ต้องไม่เกิน 40 เท่าของความหนาระบบพื้น และจะคลาดเคลื่อนจากที่ระบุไว้ในแบบได้ไม่เกิน ± 10 มิลลิเมตร
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ข้อ 9.1

4.3 เปลือก และผนังกันโพรง (ดูรูปที่ 1)

ต้องไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร โดยให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่แบบ และคลาดเคลื่อนจากที่ระบุไว้ได้ไม่เกิน $\begin{matrix} + \text{ไม่ระบุ} \\ -5 \end{matrix}$ มิลลิเมตร

การทดสอบให้ทำโดย การวัดด้วยเครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร



รูปที่ 1 ตัวอย่างการวัดมิติของเปลือกและผนังกันโพรงของชิ้นส่วนคอนกรีตแบบภาคตัดขวางกวาง
(ข้อ 4.3)

ตารางที่ 1 ขนาดของชิ้นส่วนคอนกรีต
(ข้อ 4.1)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

แบบ	ความกว้าง			ความหนา	
	ค่าระบุ	เกณฑ์ที่กำหนด		ค่าระบุ	เกณฑ์ที่กำหนด
		ด้านบน	ด้านล่าง		
ภาคตัดขวางตัน	300	300 ± 5	ต้องไม่มากกว่า ความกว้างด้านบน ที่วัดได้	50	50 ± 5
	350	350 ± 5		60	60 ± 5
	400	400 ± 5		70	70 ± 5
	500	500 ± 5		80	80 ± 5
				100	100 ± 5
ภาคตัดขวางกวาง	300	ต้องไม่มากกว่า ความกว้างด้านล่าง ที่วัดได้	300 ± 5	60	60 ± 5
	400		400 ± 5	70	70 ± 5
	500		500 ± 5	80	80 ± 5
	600		600 ± 10	100	100 ± 5
	1 000		1 000 ± 10	120	120 ± 5
	1 200		1 200 ± 12	150	150 ± 5
				200	200 ± 5
250		250 ± 5			
			300	300 ± 5	

5. ส่วนประกอบและการทำ

5.1 ส่วนประกอบ

5.1.1 ปูนซีเมนต์

ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตาม มอก.15 เล่ม 1

5.1.2 มวลผสม

ต้องเป็นมวลผสมตาม มอก.566 โดยขนาดใหญ่ที่สุดของมวลผสมหยาบต้องไม่เกิน

- (1) 1/5 ของเนื้อคอนกรีตส่วนที่แคบที่สุด หรือ
- (2) 1/3 ของความหนาของชั้นส่วนคอนกรีต หรือ
- (3) 3/4 ของระยะช่องว่างระหว่างผิวเหล็กเสริม หรือ
- (4) 3/4 ของระยะคอนกรีตหุ้ม

สำหรับแบบภาคตัดขวางกลวง ถ้าไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่สุดของมวลผสมหยาบตามที่ระบุ ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรที่ต้องออกแบบการเทคอนกรีตด้วยวิธีพิเศษ เพื่อให้ได้เนื้อคอนกรีตแน่นสม่ำเสมอ ปราศจากรูพรุนและโพรงอากาศ

5.1.3 เหล็กเสริมอัดแรง

5.1.3.1 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ให้เป็นไปตาม มอก.95

5.1.3.2 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ให้เป็นไปตาม มอก.420

5.1.4 น้ำ

ต้องสะอาด ปราศจากกรด ต่าง น้ำมันและสารอินทรีย์อื่น ๆ ในปริมาณที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของชั้นส่วนคอนกรีต

5.1.5 สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต (ถ้ามี)

ต้องเป็นสารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต ตาม มอก.733

5.1.6 สารเหลวบ่มคอนกรีต (ถ้ามี)

ต้องเป็นสารเหลวบ่มคอนกรีต ตาม มอก.841

5.2 การทำ

5.2.1 คอนกรีต

5.2.1.1 ต้องผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสมคอนกรีต เพื่อให้เนื้อคอนกรีตมีส่วนผสมสม่ำเสมอ และแต่ละชั้นต้องหล่อต่อเนื่องกัน

5.2.1.2 ให้ซึ่งวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตทุกครั้ง ส่วนน้ำอาจวัดเป็นปริมาตรได้

5.2.1.3 ต้องใช้เครื่องเขย่า (vibrator) หรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อทำให้คอนกรีตมีเนื้อแน่นสม่ำเสมอ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

5.2.2 เหล็กเสริมอัดแรง

ต้องมีขนาด และจำนวนตามที่ระบุในแบบ

วิธีคำนวณปริมาณเหล็กเสริมอัดแรง จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการออกแบบคอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เช่น วสท.1009 ACI 318 หรือ BS 8110 ซึ่งในการคำนวณต้องตรวจสอบ

- (1) หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนคอนกรีตหลังจากการถ่ายแรงทันที
 - (2) หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในสภาวะรับน้ำหนักบรรทุก
 - (3) โมเมนต์ตัดแตกเร็ว
 - (4) โมเมนต์ตัดประลัย
 - (5) การรับแรงเฉือน
 - (6) การโก่งตัวขึ้นทันทีทันใดภายหลังจากการถ่ายแรง
 - (7) การโก่งตัวระยะยาวที่เกิดจาก การหดตัวของคอนกรีต การคืบของคอนกรีต และการคลายแรงดึงของเหล็กเสริมอัดแรง
 - (8) การแอ่นตัวในสภาวะรับน้ำหนัก
- การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ และการวัด
- 5.2.3 การตัดเหล็กเสริมอัดแรง
จะกระทำได้เมื่อคอนกรีตมีค่าความต้านแรงอัดก่อนตัดลวดไม่น้อยกว่า 25 เมกะพาสคัล สำหรับแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หรือ 30 เมกะพาสคัล สำหรับแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์มาตรฐาน
- 5.2.4 การบ่มคอนกรีต
ต้องบ่มชิ้นส่วนคอนกรีตทุกชิ้น จะโดยวิธีใดก็ตามจนกว่าคอนกรีตจะมีความต้านแรงอัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

6. คุณลักษณะที่ต้องการ

- 6.1 ลักษณะทั่วไป
เนื้อคอนกรีตต้องแน่น สม่ำเสมอ และไม่มีส่วนบกพร่องที่อาจให้ผลเสียหายได้ เช่น รอยพรุน รอยร้าว การเสีรูปร่างหรืออื่น ๆ
- 6.2 ความหนาของคอนกรีตหุ้ม
ความหนาของคอนกรีตหุ้ม ต้องเป็นไปตาม ข้อ 3.2
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ข้อ 9.2
- 6.3 ความโก่ง
ชิ้นส่วนคอนกรีตจะต้องตรง ถ้าไม่ตรงยอมให้โก่งตัวขึ้นจากแนวตรงด้านล่างได้ไม่เกิน $L/360$
เมื่อ L คือ ความยาว เป็นมิลลิเมตร
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ข้อ 9.3
- 6.4 ความต้านแรงอัดสูงสุด
ความต้านแรงอัดสูงสุดของแท่งคอนกรีตที่เก็บจากตัวอย่างที่ใช้หล่อเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 35 เมกะพาสคัล สำหรับแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หรือไม่น้อยกว่า 40 เมกะพาสคัล สำหรับแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์มาตรฐาน
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก.409 โดยการชักตัวอย่างให้เป็นไปตาม มอก.1736 เล่ม 1 การหล่อ และการบ่มให้เป็นไปตาม มอก.1736 เล่ม 2

7. เครื่องหมายและฉลาก

- 7.1 ที่ขึ้นส่วนคอนกรีตทุกชิ้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร
- (1) สัญลักษณ์แสดงประเภท
 - (2) ความกว้าง ความหนา ความยาวของชิ้นส่วนคอนกรีตในหน่วยเอสไอ
 - (3) วัน เดือน ปีที่ทำ
 - (4) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 8.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินตามภาคผนวก ก. ให้ไว้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ

9. การทดสอบ

9.1 ขนาด

9.1.1 เครื่องมือ

9.1.1.1 สายวัดโลหะที่สามารถวัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร สำหรับวัดความกว้างและความยาว

9.1.1.2 เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร สำหรับวัดความหนา

9.1.2 วิธีทดสอบ

9.1.2.1 ความกว้าง

วัดความกว้างชิ้นส่วนคอนกรีตที่ระยะประมาณหนึ่งในสี่ของความยาวจากปลายทั้งสองด้าน

9.1.2.2 ความหนา

วัดความหนาชิ้นส่วนคอนกรีตที่ระยะประมาณหนึ่งในสี่ของความยาวจากปลายทั้งสองด้าน โดยวัดด้านละ 2 ค่า ในตำแหน่งตรงข้ามกัน

9.1.2.3 ความยาว

วัดความยาวชิ้นส่วนคอนกรีตอย่างน้อย 2 ค่า ที่ระยะห่างจากขอบด้านข้างแต่ละด้านไม่เกินระยะประมาณหนึ่งในสี่ของความกว้างด้านบน

9.1.3 การรายงานผล

ให้รายงานค่าทุกค่า

9.2 ความหนาของคอนกรีตหุ้ม

9.2.1 เครื่องมือ

เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

9.2.2 วิธีทดสอบ

วัดความหนาของคอนกรีตหุ้มที่ปลายชิ้นส่วนคอนกรีตทั้งสอง

9.2.3 การรายงานผล

ให้รายงานค่าต่ำสุด

9.3 ความโค้ง

9.3.1 การเตรียมตัวอย่าง

วางตัวอย่างบนแท่นธาร ดังรูปที่ 2

9.3.2 เครื่องมือ

9.3.2.1 เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร

9.3.2.2 สายเอ็นที่ยาวไม่น้อยกว่าความยาวตัวอย่างและต้องไม่มีรอยต่อ


9.3.3 วิธีทดสอบ

9.3.3.1 ซึงสายเอ็นระหว่างปลายชิ้นส่วนคอนกรีตทั้งสองให้ตึง ดังรูปที่ 2

9.3.3.2 วัดระยะห่างสูงสุดระหว่างผิวตัวอย่างกับสายเอ็น เป็นค่าความโค้งตัว

9.3.4 การรายงานผล

ให้รายงานค่าความโค้งตัวสูงสุด



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 2 การทดสอบความโค้ง
(ข้อ 9.3.1 และข้อ 9.3.3.1)

ภาคผนวก ก.

การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

(ข้อ 8.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ชั้นส่วนคอนกรีตแบบและประเภทเดียวกัน มีรูปร่างและขนาดเดียวกันมีปริมาณเหล็กเสริมเท่ากัน มีอายุเกิน 28 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความต้านแรงอัดสูงสุด
- ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ทำชั้นส่วนคอนกรีต จากรุ่นเดียวกันจำนวน 3 แห่ง จากปริมาณคอนกรีตทุก ๆ 40 ลูกบาศก์เมตร
- ก.2.1.2 ผลการทดสอบตัวอย่างแห่งคอนกรีต ให้ตัดสินดังนี้
- (1) ถ้าตัวอย่างทั้ง 3 แห่ง มีความต้านแรงอัดสูงสุดเป็นไปตามข้อ 6.4 ให้ถือว่าชั้นส่วนคอนกรีตรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - (2) ถ้ามีตัวอย่าง 1 แห่ง มีความต้านแรงอัดสูงสุดไม่เป็นไปตามข้อ 6.4 แต่ยังมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 แห่ง ไม่น้อยกว่า 1.05 เท่าของความต้านแรงอัดที่กำหนด ให้ถือว่าชั้นส่วนคอนกรีตรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - (3) ถ้าตัวอย่าง 1 แห่ง ไม่เป็นไปตามข้อ 6.4 และมีค่าต่ำกว่าร้อยละ 85 หรือมีตัวอย่าง 1 แห่ง ไม่เป็นไปตามข้อ 6.4 และมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 แต่ค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 แห่งไม่ถึง 1.05 เท่าของความต้านแรงอัดที่กำหนด หรือมีตัวอย่างไม่เป็นไปตามข้อ 6.4 ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ให้ถือว่าชั้นส่วนคอนกรีตรุ่นนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ขนาด ความหนาของคอนกรีตหุ้มความโค้ง ปริมาณเหล็กเสริมตามยาว
- ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 3 ชั้น เพื่อทดสอบลักษณะทั่วไป ขนาด ความหนาของคอนกรีตหุ้ม ความโค้ง ปริมาณเหล็กเสริมตามยาว
- ก.2.2.2 ตัวอย่างทุกชั้นต้องเป็นไปตามข้อ 4 ข้อ 5.2.2 ข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 ทุกข้อ จึงจะถือว่าชั้นส่วนคอนกรีตรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.3 เกณฑ์ตัดสิน
- ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.2 ทุกข้อจึงจะถือว่าชั้นส่วนคอนกรีตรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

ภาคผนวก ข.

วัสดุทับหน้า เหล็กเสริม ความหนาวัสดุทับหน้า และการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของระบบพื้น
(ข้อเสนอแนะ)

- ข.1 ความต้านแรงอัดของวัสดุทับหน้า
คอนกรีตที่ใช้ทำวัสดุทับหน้าต้องมีค่าความต้านแรงอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 21 เมกะพาสคัล สำหรับแท่งคอนกรีต
รูปทรงกระบอกมาตรฐาน หรือ 24 เมกะพาสคัลสำหรับแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์มาตรฐาน
- ข.2 ความหนาวัสดุทับหน้า
ความหนาวัสดุทับหน้าไม่ควรเกินความหนาของชั้นส่วนคอนกรีต
- ข.3 เหล็กเสริมในวัสดุทับหน้าต้านการยึดหดเนื่องจากอุณหภูมิ
ต้องเสริมในทิศทางขนานและตั้งฉากกับชั้นส่วนคอนกรีต และต้องเป็นดังนี้
- ข.3.1 อัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมต้านการยึดหดเนื่องจากอุณหภูมิต่อพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตทั้งหมด
ต้องเป็นไปตามตารางที่ ข. 1

ตารางที่ ข. 1 อัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมต่อพื้นที่หน้าตัดคอนกรีต
(ข้อ ข.3.1)

รายละเอียดเหล็กเสริม	อัตราส่วนต่ำสุดของพื้นที่ หน้าตัดเหล็กเสริมต่อพื้นที่หน้าตัดคอนกรีต
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม ชั้นคุณภาพ SR 24 ตามมอก.20	0.002 5
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 30 ตาม มอก.24	0.002 0
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 40 ตาม มอก.24	0.001 8
ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737 และตะแกรงลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.926	
เหล็กเสริมที่มีกำลังคราก (fy) เกินกว่า 4 000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยวัดที่หน่วยความเครียดร้อยละ 0.35	(0.001 8 x 4 000) /fy แต่ต้องไม่น้อยกว่า 0.001 4

- ข.3.2 เหล็กเสริมต้านการยึดหดเนื่องจากอุณหภูมิ ต้องวางห่างไม่เกิน 3 เท่าของความหนาของระบบพื้น และ
ต้องไม่มากกว่า 300 มิลลิเมตร
- ข.4 การรับน้ำหนักบรรทุกของระบบพื้น
ถ้าต้องการทดสอบการรับน้ำหนักของระบบพื้นให้ปฏิบัติตาม มอก.577