

น้ำ

บทที่

๑๐



รูปที่ ๑๐-๑ การตรวจสอบคุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการเคมี

## บทคัดย่อ

น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับงานคونกรีต โดยทั่วไปที่ ๓ ประการ ได้แก่ น้ำผสมคอนกรีต, น้ำล้างมวลรวม, และน้ำปั่นคอนกรีต

คุณภาพและปริมาณของน้ำผสมคอนกรีตเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความแข็งแรงและความคงทนของคอนกรีต น้ำผสมคอนกรีตควรสะอาด ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรีส และสามารถตีเม็ดได้ หรือถ้าไม่สามารถตีเม็ดได้ก็ควรมีคุณสมบัติผ่านข้อกำหนดของน้ำผสมคอนกรีต นอกจากนี้น้ำผสมคอนกรีตจะต้องไม่มีลิ่งเจือปนต่างๆ ที่ล่อลวงเลียดต่อกุณภาพของคอนกรีต เช่น ความสามารถแตกตัว, ระยะเวลาการก่อตัว, การแข็งตัว, กำลัง, และการเปลี่ยนแปลงปริมาตร อีกทั้งต้องไม่มีผลทำให้เหล็กเสริมเป็นสนิม โดยปกติน้ำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การบริโภคจะสามารถใช้ผสมคอนกรีตได้ น้ำที่มีคลอรอไรด์ เช่น น้ำทะเล, น้ำเค็ม, และน้ำกร่อย ไม่เหมาะสมสำหรับผสมคอนกรีต เพราะจะทำให้เหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเป็นสนิมได้

ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในส่วนผสมคอนกรีตนั้น นอกจากจะมีผลต่อความชื้นเหลวหรือความสามารถในการเข้ากันเหลวแบบหล่อของคอนกรีตสดแล้ว ยังล่อลวงกระทบสำคัญต่อความแข็งแรงและความคงทนของคอนกรีตแข็งตัวแล้วด้วย

ดังนั้นการเลือกน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับงานคุณกรีตจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ



รูปที่ 10-2 น้ำบ่มคอนกรีตใช้บ่มคอนกรีตให้มีกำลังเพิ่มขึ้นและเป็นการป้องกันปัญหาการแตกหักเนื่องจากการสูญเสียน้ำของคอนกรีต

## 10.1 น้ำที่ของน้ำสำหรับงานคอนกรีต

น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับงานคอนกรีต โดยทำหน้าที่ 3 ประการ ได้แก่

1. น้ำผสมคอนกรีต : ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรตชัน อันมีผลต่อความสามารถในการใช้งานของคอนกรีตสด และกำลังและความคงทนของคอนกรีตแข็งตัวแล้ว

2. น้ำล้างมวลรวม : ใช้ล้างมวลรวมที่สกปรกให้สะอาดพอที่จะนำมวลรวมมาใช้ผสมทำคอนกรีตได้

3. น้ำบ่มคอนกรีต : ใช้บ่มคอนกรีตให้มีกำลังเพิ่มขึ้นและเป็นการป้องกันปัญหาการแตกหักเนื่องจากการสูญเสียน้ำของคอนกรีต

## 10.2 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำสำหรับงานคอนกรีต

ปัญหาที่พบอยู่เสมอเกี่ยวกับน้ำสำหรับงานคอนกรีต คือ ปัญหารีดปริมาณน้ำที่ใช้ผสมทำคอนกรีต ทำให้ได้คอนกรีตที่มีกำลังต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยมีสาเหตุจากการใช้น้ำไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกวิธีนั่นเอง กล่าวคือ

1. ในขณะเป็นคอนกรีตสด คอนกรีตต้องการน้ำเพียงปริมาณหนึ่ง เพื่อให้สามารถไหลลื่นเข้าแบบหล่อได้ แต่ในทางปฏิบัติผู้ทำงานมักจะใส่น้ำปริมาณมาก จนทำให้คอนกรีตเหลวมาก เพื่อความสะดวกในการเท ซึ่งจะส่งผลทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรงและความคงทนต่ำลงอย่างมาก

2. ในขณะเป็นคอนกรีตแข็งตัวแล้ว คอนกรีตต้องการน้ำปริมาณมาก เพื่อบ่มคอนกรีตให้มีกำลังอัดได้พัฒนาขึ้นตามเวลา รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาการแตกหักเนื่องจากการสูญเสียน้ำของคอนกรีตอีกด้วย แต่ผู้ทำงานก็มักจะละเลยการบ่มคอนกรีต

## 10.3 คุณภาพและปริมาณของน้ำผสมคอนกรีต

คุณภาพและปริมาณของน้ำผสมคอนกรีตเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความแข็งแรงและความคงทนของคอนกรีต

น้ำผสมคอนกรีตควรสะอาด ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรีส และสามารถดื่มได้ หรือถ้าไม่สามารถดื่มได้ก็ควรมีคุณสมบัติผ่านข้อกำหนดของน้ำผสมคอนกรีต นอกจากนี้น้ำผสมคอนกรีตจะต้องไม่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อกุณภาพของคอนกรีต เช่น ความสามารถเทดี้, ระยะเวลาการก่อตัว, การแข็งตัว, กำลัง, และการเปลี่ยนแปลงปริมาตร อีกทั้งต้องไม่มีผลทำให้เหล็กเสริมเป็นสนิม โดยปกติน้ำประปาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การบริโภคจะสามารถใช้ผสมคอนกรีตได้ น้ำที่มีคลอรอไรด์ เช่น น้ำทะเล, น้ำเค็ม, และน้ำกร่อยไม่เหมาะสมสำหรับผสมคอนกรีต เพราะจะทำให้เหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเป็นสนิมได้

ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในส่วนผสมคอนกรีตนั้น นอกจากจะมีผลต่อความแข็งเหลว หรือความสามารถในการใช้งานเทลงแบบหล่อของคอนกรีตสดแล้ว ยังส่งผลกระทบสำคัญต่อความแข็งแรงและความคงทนของคอนกรีตแข็งตัวแล้วด้วย

## 10.4 การจำแนกประเภทของน้ำพสมคอนกรีต

โดยทั่วไป ความหมายส่วนของน้ำสำหรับผสมทำคอนกรีตจะชี้ออยู่กับแหล่งที่มาของน้ำนั้น ๆ โดยอาจจำแนกประเภทของน้ำได้ดังนี้

1. น้ำที่ได้ มีความหมายส่วนสำหรับการผสมทำคอนกรีต และไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ
2. น้ำหมุนเวียนจากกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมคอนกรีต อาจมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการผสมทำคอนกรีต แต่ควรทดสอบคุณภาพน้ำก่อน
3. น้ำจากแหล่งน้ำได้ดิน (เข่น น้ำบาดาล) อาจมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการผสมทำคอนกรีต แต่ควรทดสอบคุณภาพน้ำก่อน
4. น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ อาจมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการผสมทำคอนกรีต แต่ควรทดสอบคุณภาพน้ำก่อน
5. น้ำทะเล น้ำเค็ม น้ำกร่อย ไม่เหมาะสมสำหรับการผสมทำคอนกรีต เพราะมีคลอไรด์และซัลเฟตซึ่งเป็นอันตรายต่อเหล็กเสริมและคอนกรีต เจือปนอยู่มาก
6. น้ำเสีย ไม่เหมาะสมสำหรับการผสมทำคอนกรีต เพราะมักมีสารซัลเฟต ซึ่งเป็นอันตรายต่อเนื้อคอนกรีต เจือปนอยู่มาก

## 10.5 สิ่งเจือปนและข้อกำหนดของน้ำพสมคอนกรีต

ถ้าในน้ำพสมคอนกรีตมีสิ่งเจือปนอยู่มากเกินระดับหนึ่ง อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพ อันได้แก่

1. กำลังและความคงทนของคอนกรีตลดลง
2. เวลาการก่อตัวเปลี่ยนแปลงไป
3. คอนกรีตเกิดการหดตัวมากกว่าปกติ
4. อาจมีการละลายของสารประกอบภายในคอนกรีตออกมารัขุมหิน (Efflorescence)

สิ่งเจือปนที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของคอนกรีตมี 3 ประเภท คือ ตะกอน, สารละลายอินทรีย์, และสารละลายอินทรีย์ หากมีสิ่งเจือปนเหล่านี้ปริมาณน้อยก็จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรง



ข.) พื้น



ก.) คาน



ค.) เสา

รูปที่ 10-3 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหายอย่างรุนแรง สาเหตุจากการใช้น้ำที่อุดมด้วยสิ่งเจือปนอยู่มากมาผสมทำคอนกรีต ทำให้เหล็กเสริมเป็นสนิมจากการกระทำของคลอไรด์ และทำให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมแตกร้าวและหลุดล่อน



ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับน้ำผลไม้สมคองกรีด จะต้องมีขอบเขตระดับความเข้มข้นไม่เกินค่าดังใน ตารางที่ 10-1

ชื่อสาร	ความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมให้ (ppm หรือ มิลลิกรัมต่อลิตร)
ตะกอน หรือ สารแขวนลอย	50,000
ปริมาณซัลฟิด ( $\text{SO}_4^{2-}$ )	3,000
ปริมาณคลอรอไรด์ ( $\text{Cl}^-$ ) <sup>(1)</sup>	
คงกรีดอัดแรง หรืองานสะพาน	500
คงกรีดเสริมเหล็กหรือมีโลหะเสริมอยู่ภายใน	1,000
คงกรีดไม่เสริมเหล็กและไม่มีโลหะฟังอยู่ภายใน	4,500
ต่าง ( $\text{Na}_2\text{O} + 0.658 \text{ K}_2\text{O}$ )	600
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	อยู่ในช่วง 6-8

ตารางที่ 10-1 ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับน้ำผลไม้สมคองกรีด

(1) อย่างไรก็ตาม ปริมาณคลอริเดร์รวมในคอนกรีตที่ยอมให้มีได้ในขณะที่สมคองกรีตต้องมีไม่มากกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

(ปริมาณคลอริเดร์รวมในคอนกรีตในขณะที่สมคองกรีต หมายถึง ปริมาณคลอริเดร์ที่อยู่ในที่คำนวณรวมมาได้จากการคำนวณที่อยู่ในส่วนผสมทุกชนิดของคอนกรีตต่อน้ำหนักของคอนกรีต เช่น คลอริเดที่มีอยู่ในมวลรวม, สารผสมเพิ่ม, น้ำผลไม้สมคองกรีต เป็นต้น)

สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา หรือคอนกรีตอัดแรงแบบอัดแรงที่หลัง (*Post-tensioned Concrete*) ปริมาณคลอริเดร์รวมในคอนกรีต ต้องไม่เกิน 0.6 กก./ลบ.ม.

สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความคงทนสูง หรือคอนกรีตอัดแรงแบบอัดแรงก่อน (*Pre-tensioned Concrete*) หรือคอนกรีตอัดแรงแบบอัดแรงที่หลัง (*Post-tensioned Concrete*) ที่ต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีคลอริเด เช่น น้ำทะเล ปริมาณคลอริเดร์รวมในคอนกรีต ต้องไม่เกิน 0.3 กก./ลบ.ม.

ในกรณีคอนกรีตผสมเสริม ควรควบคุมปริมาณคลอริเดร์รวมไม่ให้มากกว่า 0.3 กก./ลบ.ม. ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากผู้ใช้จ้างจากคุณวิริยะให้ไม่เกิน 0.6 กก./ลบ.ม.



รูปที่ 10-4 พื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องมีอยู่ใกล้หัวเล ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเนื่องจากการกระทำของคลอริเด

นอกจานนี้ ยังมีข้อกำหนดความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมให้และผลกระทบของสิ่งเจือปนในน้ำผึ้งสมคอนกรีต ดังใน ตารางที่ 10-2

สิ่งเจือปนในน้ำผึ้งสมคอนกรีต	ความเข้มข้นสูงสุด ที่ยอมให้ (ppm หรือ มิลลิกรัมต่อลิตร)	ผลกระทบต่อคุณภาพของคอนกรีต
ตะกอน หรือ สารแขวนลอย เช่น ดินเลน, ฟุน	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>อาจทำให้ต้องใช้ปริมาณบ้ามากกว่าปกติ</li> <li>การทดสอบของคอนกรีตเพิ่มขึ้น</li> <li>อาจทำให้เกิดเชิงเรืองประกาย (Efflorescence)</li> <li>ถ้าบ้าที่ใช้ชุมมาก ควรปล่อยให้ตากตะกอนเสียก่อน</li> <li>บางครั้งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของสารละจาย กัฟฟองอากาศ</li> </ul>
สารละลายอินทรีย์	2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตามปกติ สามารถใช้น้ำที่มีสารละลายอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นไม่เกิน 2,000 ส่วนต่อล้าน ได้อย่างปลอดภัย ยกเว้นสารละลายบางชนิด ต้องระมัดระวังตัวไป</li> </ul>
โซเดียมซัลไฟต์	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอย่างโซเดียมซัลไฟต์เพื่อทดสอบคุณภาพ</li> </ul>
เกลือโซเดียมคาร์บอเนต, เกลือโซเดียมไบคาร์บอเนต	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>แม้ว่าจะเป็นสารธรรมชาติ มีผลต่อการก่อตัวของปูร์ฟูร์ท 也好 ทำให้คอนกรีตมีกำลังลดลง</li> </ul>
เกลือแคลเซียมคาร์บอเนต, เกลือแมกนีเซียมคาร์บอเนต, เกลือแคลเซียมไบคาร์บอเนต, เกลือแมกนีเซียมไบคาร์บอเนต	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>ควรรับรองว่าจะเป็นตัวเร่งหรือตัวหน่วงในการก่อตัว</li> </ul>
เกลือโซเดียมซัลไฟต์	10,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>อาจเพิ่มกำลังแรงดึงดูด</li> </ul>
เกลือแมกนีเซียมซัลไฟต์	40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>แต่ในระยะยาว คอนกรีตจะมีกำลังลดลง เพราะเกลือซัลไฟต์จะทำให้การทดลองลึกของ Ettringite ห้ำลง</li> </ul>
เกลือโซเดียมคลอไรด์	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้การก่อตัวเร็วขึ้น</li> </ul>
เกลือแมกนีเซียมคลอไรด์	40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มกำลังแรงดึงดูด</li> </ul>
เกลือแคลเซียมคลอไรด์	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้กำลังในระยะยาวลดลง</li> <li>บางครั้งมีการใช้สารละลายของแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารผสมเพิ่มในคอนกรีต เพื่อใช้เป็นตัวเร่งการก่อตัว แต่ไม่เหมาะสมกับคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง ถ้ามีเพราโออ่อนของคลอไรด์มีผลต่อการสึกกร่อนของเหล็กได้</li> </ul>
ฟอสฟิต ( $P_2O_5$ )	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดแรงดึงดูด</li> </ul>
ตะกั่ว ( $Pb^{2+}$ ) และสังกะสี ( $Zn^{2+}$ )	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงในระดับนี้ จะพบได้ เช่น บ้าเสียจากโรงฆ่าคนอุทสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านระบบกำจัดสิ่งสกปรก หรือบ้าที่ซึมฝ่าบนอุกมาจากเหมืองแร่</li> </ul>
อาร์ซีเบต, และบอร์กต์	500	
เกลือของทองแดง, แมงกานีส, และตีบุก	500	
บ้าที่เป็นกรด (กรดอินทรีย์)	10,000 pH ไม่ต่ำกว่า 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>บ้าที่เป็นกรดสูง หรือ pH ต่ำกว่า 4 มักก่อให้เกิดปัญหาด้านการก่อตัวและกำลังของคอนกรีต</li> </ul>
บ้าที่เป็นด่าง (โซเดียมไออกไซด์, โปแทสเซียมไออกไซด์)	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>บ้าที่เป็นด่างสูง อาจก่อให้เกิดการก่อตัวอย่างรวดเร็ว และกำลังของคอนกรีตลดลง</li> </ul>

ตารางที่ 10-2 ข้อกำหนดความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมให้และผลกระทบของสิ่งเจือปนในน้ำผึ้งสมคอนกรีต



สังเคราะห์ปนเปื้อนน้ำพสมคอนกรีต	ความเข้มข้นสูงสุด ที่ยอมให้ (ppm หรือ มิลลิกรัมต่อลิตร)	ผลกระทบต่อคุณภาพของคอนกรีต
น้ำทะเล	35,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในน้ำทะเลประกอบด้วยเกลือคลอริดและซัลไฟด์ของโซเดียม และแมงนีเซียม ประมาณ 3.5% ในจำนวนนี้เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์มากถึง 78%</li> <li>ทำให้คอนกรีตก่อตัวและแข็งตัวเร็วขึ้น</li> <li>ทำให้คอนกรีตมีกำลังในระยะแรกเพิ่มขึ้น</li> <li>แต่ในระยะยาว คอนกรีตจะมีกำลังลดลง เพราะเกลือซัลไฟด์จะทำให้การหลักทรัพย์ของ Ettringite ข้ามลง</li> <li>ไอออนของคลอไรด์มีผลต่อการตัดกร่องของเหล็กเสริม</li> <li>ไม่ควรใช้น้ำทะเลสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอ่อนแรง เพราะทำให้เหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม</li> <li>อาจใช้ได้กับคอนกรีตที่ไม่มีเหล็กเสริม หรือไม่มีการฝังโลหะไว้ภายใน แต่บังต่ำทำให้พิวคอนกรีตซึบและเกิดปั๊กเลือ (Efflorescence)</li> </ul>
สารละลายน้ำทะเล	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้น้ำเสีย และทำให้ปฏิกิริยาไฮดรอลิซซิฟของปูบีชเมทข้ามลงสารประกอบอินทรีย์หลายชนิดในน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมมักมีผลเสียต่อปฏิกิริยาไฮดรอลิซซิฟ หรือก่อให้เกิดฟองอากาศในปริมาณสูง ตามปกติซึ่งต้องระมัดระวังการใช้น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้นกรณีที่นำน้ำที่ฟันในบ่อตื้นมาใช้ซึ่งสามารถลดปริมาณสารละลายน้ำทะเลอินทรีย์ลงได้ในระดับที่ปลอดภัย</li> <li>บริสุทธิ์ของน้ำที่มีน้ำเสียสามารถเปลี่ยนสภาพน้ำให้เป็นน้ำใสและน้ำใสสามารถลดปริมาณสารละลายน้ำทะเลอินทรีย์ลงได้ในระดับที่ปลอดภัย</li> </ul> <p>ความสะอาด น้ำต้องไม่มีสารเมาเปื้อย ปฏิกูล หรือไครน้ำ สารที่ต้องไม่มี น้ำเสีย แสดงว่ามีสารเมาและอยู่ต่ำๆ มาก กลิ่น น้ำต้องไม่มีกลิ่นเป็น ถ้ามีกลิ่นที่นักจมูกจะมีสารละลายน้ำทะเลอินทรีย์เป็นอย่างมาก</p> <p>รส น้ำต้องไม่มีรส ถ้ามีรสกร่อยหรือเค็ม แสดงว่ามีเกลือแร่อยู่มาก ถ้ามีรสเปรี้ยว แสดงว่าเป็นกรด ถ้าฟ้าด แสดงว่าเป็นต่างๆ แต่โดยทั่วไป ความเป็นกรดหรือค้างของน้ำนักไม่นักกวนสามารถซึมร่วนแล้วรุกราน</p>
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	4,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>มักทำให้กำลังลดลง</li> </ul>
น้ำโสโครกจากต่อระบายน้ำ	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>มักทำให้กำลังลดลง</li> </ul>
น้ำ淡化	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>ถ้ามีปริมาณน้ำควบแน่นในเบียง 300-1,500 มิลลิกรัม ต่อ ลิตร จะทำให้การก่อตัวช้าลง</li> <li>ถ้ามีมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นไป อาจเป็นตัวเร่งให้คอนกรีตก่อตัวเร็วขึ้น</li> </ul>
สาหร่าย หรือพืชขนาดเล็กๆ	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>เกิดจากฟืชที่พบในบ่อหรือในบริเวณที่สุ่มน้ำ จะพบว่าน้ำมีสีเขียวอ่อน</li> <li>ทำให้คอนกรีตบีบอย่างว่างากมาก และมีกำลังลดลง</li> </ul>
น้ำมัน	2.0% โดยน้ำหนักของปูบีชเมท	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้การก่อตัวช้าลง</li> <li>ทำให้กำลังลดลง</li> <li>กรณีน้ำมันจากฟืชหรือสาหร่ายส่างพผลกระทบน้อยกว่าน้ำมันเบนซินมาก เช่น น้ำมันแร่ (Mineral Oil)</li> </ul>

ตารางที่ 10-2 (ต่อ) ข้อกำหนดความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมให้และผลกระทบของลีบเจียบันในน้ำพสมคอนกรีต

## 10.6 การทดสอบคุณภาพของน้ำพสมคอนกรีต

การทดสอบคุณภาพของน้ำพสมคอนกรีตนี้ ทำได้โดยการทดสอบเบรียบเทียบเวลาการก่อตัวและกำลังอัดระหว่างที่ใช้น้ำตัวอย่างกับที่ใช้น้ำควบคุม กรณีทดสอบตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใช้น้ำห้ากลั่นเป็นน้ำควบคุม และกรณีทดสอบตัวอย่างคอนกรีตอาจเลือกใช้น้ำประปาเป็นน้ำควบคุม

น้ำที่เหมาะสมสำหรับผสมทำคอนกรีต ควรมีคุณสมบัติดังนี้

ข้อกำหนดคุณภาพของน้ำพสมคอนกรีตจากผลการทดสอบตัวอย่างมอร์ตาร์


- ค่าเวลาการก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) ของตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใช้น้ำที่นำมาทดสอบต้องแตกต่างจากตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใช้น้ำควบคุมไม่เกิน 30 นาที [ มอก. 15 เล่ม 9 ]
- ค่าเฉลี่ยของกำลังอัดของตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใช้น้ำที่นำมาทดสอบต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 90% ของกำลังอัดของตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใช้น้ำควบคุม [ มอก. 15 เล่ม 12 ]

ข้อกำหนดคุณภาพของน้ำพสมคอนกรีตจากผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

[ E.I.T.Standard 1014 ]

- ค่าเวลาการก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) ของตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้น้ำที่นำมาทดสอบต้องไม่เร็วเกินกว่า 60 นาที หรือไม่ช้าเกินกว่า 90 นาที เมื่อเทียบกับตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้น้ำควบคุม
- ค่าเฉลี่ยของกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้น้ำที่นำมาทดสอบต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 90% ของกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้น้ำควบคุม

ถ้าผลการทดสอบที่ได้ออกนอกค่าที่กำหนด แสดงว่าน้ำหนึบมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของคอนกรีต อาจแก้ไขโดยการเปลี่ยนแหล่งน้ำที่จะนำมาผสมคอนกรีต หรือถ้าผลการทดสอบแสดงว่าค่ากำลังอัดของตัวอย่างไม่ต่ำกว่า 80% ของค่ากำลังอัดเฉลี่ยของตัวอย่างที่ใช้น้ำควบคุม อาจใช้น้ำนี้แต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมคอนกรีต



รูปที่ 10-5 การทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างมอร์ตาร์

## 10.7 คุณภาพของน้ำล้างมวลรวม

น้ำล้างมวลรวม ควรมีคุณสมบัติเหมือนน้ำพสมคอนกรีต เพราะน้ำนี้จะเคลือบอยู่บนผิวของมวลรวมและสามารถเข้าไปทำอันตรายต่อกองกรีตเหมือนกับน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตได้ข้อที่ควรระวัง คือ ต้องค่อยเปลี่ยนน้ำที่ใช้ล้างมวลรวมอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อล้างไปช่วงเวลาหนึ่ง น้ำจะชุ่น การใช้ต่อไปจะไม่เกิดผลดีอย่างไร กลับอาจทำให้เกิดความลอก פרisse เพิ่มขึ้นด้วย



รูปที่ 10-6 ตัวอย่างการล้างมวลรวมให้สะอาดด้วยน้ำประปาในห้องปฏิบัติการ



## 10.8 คุณภาพของน้ำปั๊มคอนกรีต



น้ำที่ใช้ปั๊มคอนกรีตนั้นไม่จำเป็นต้องมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรมีลิ่งเจือปนในน้ำปั๊มคอนกรีตในปริมาณมากพอที่จะเป็นอันตรายต่อ คอนกรีต เช่น สารพากซัลเฟต, สารที่ทำให้เกิดคราบสกปรก, น้ำมัน, กรด, และเกลือ เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ผิวคอนกรีตเกิดรอยเปื้อน, หรือถูกกัดกร่อน, หรือเป็นตัวการทำให้ลักษณะของผิวคอนกรีตได้ไม่ดี และหลุดล่อนในภายหลังได้

รูปที่ 10-7 การบ่มคอนกรีตด้วยวิธี การขับน้ำ ในโรงข่านคอนกรีตสำเร็จรูป

### มาตรฐานอ้างอิง

- มอก. 15 เล่ม 9-2518 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 9 การหาระยะเวลา ก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้เข็มแบบไวนิค
- มอก. 15 เล่ม 12-2532 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 12 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
- E.I.T.Standard 1014-46 : ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต, คณานุกรรรมการ คอนกรีตและวัสดุ คณานุกรรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ASTM C 94 : 2004 : Standard Specification for Ready-Mixed Concrete
- BS EN 1008 : 2002 : Mixing water for concrete---Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete

### เอกสารอ้างอิง

- 1 ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร, “คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology)”, คอนกรีตผสมเสร็จชีพค, บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด, 2537.
- 2 บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด, “10 ขั้นตอนในการทำคอนกรีตที่ดี ตอนที่ 1”, 2546.
- 3 พิภพ สุนทรสมัย, “วัสดุวิศวกรรมการก่อสร้าง”, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
- 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีหบุรี, “เทคนิคการทำคอนกรีตกำลังสูง”, โครงการแข่งขันทำคอนกรีตกำลังอัดสูง “คอนกรีตพลังข้าง” การอาชีวศึกษา ภาคกลาง, 2545.
- 5 A. M. Neville, “Properties of Concrete”, Fourth Edition, 1999.