

คอนกรีตไหล

บุญรอด คุปิตกัพพิ
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด

คอนกรีตไหลในประเทศไทย (Super Flow Concrete in Thailand)

ค อนกรีตไหลที่ใช้ในประเทศไทย เป็นคอนกรีตที่มีค่า อุบัตตั้งแต่ 15 ซม. ขึ้นไป โดยใช้สารเคมีผสมเพิ่ม ประเภทสารลดน้ำ และสารลดน้ำจำนวนมาก ทำให้คอนกรีต มีค่าอุบัตตั้งสูงมีความทึบเนื้อ ต้องการการเทย่าให้แน่นเพียง เดือนอย คอนกรีตไหลใช้งานกันแพร่หลายสำหรับงานเท เพิ่มเจาะขนาดใหญ่ หรือโครงสร้างขนาดใหญ่ งานหล่อชิ้นส่วน สำเร็จรูปขนาดใหญ่ และโครงสร้างรับกำลังสูง การใช้งาน คอนกรีตไหลต้องพิจารณาคุณสมบัติด้านการสูญเสียค่าอุบัตตั้งของคอนกรีตสดให้เหมาะสมกับเวลาในการเทคอนกรีต รวม กับการแยกตัวของคอนกรีตสด ที่เกิดจากสารเหตุคุณภาพของ คอนกรีตเอง และอาจเกิดจากการจี้เขย่าคอนกรีตขณะเท คอนกรีตนานเกินไป ในอีก 10 ปีข้างหน้า คาดว่าคอนกรีต ไหลประเภท High Performance Concrete จะใช้กัน แพร่หลายในประเทศไทย คอนกรีตนี้มีความสามารถในการ ไหลลื่นสูง ไหลเข้าแบบได้และสามารถทำให้แน่นได้โดยไม่ต้อง เยย่า มีความร้อนจากปฏิกิริยาไออกไซเดรชันต่ำ มีความทึบเนื้อ และหดหรือขยายตัวต่ำ

ในการใช้คอนกรีตสำหรับโครงสร้าง ผู้ใช้คอนกรีตที่ เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายให้ความสนใจในการใช้ที่แตกต่างกันไป พิจารณาในด้านผู้รับเหมา ก่อสร้าง มีความต้องการคอนกรีต ที่เทเข้าแบบได้ด้วย สามารถไหลไปตามช่องทาง ของแบบ หรือโครงสร้างที่มีเหล็กเสริมแน่นได้ ใช้เวลาในการเทคอนกรีต ให้เสร็จลุกวงเร็ว เมื่อถอดแบบแล้วผิวคอนกรีตไม่เป็นโพรง มีความสวยงาม สำหรับด้านผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมการก่อ- สร้าง ต้องการคอนกรีตที่มีกำลังตามต้องการซึ่งอาจเป็นกำลัง อัดแรกเริ่ม (Early strength) หรือกำลังอัดที่ 28 วัน โครง- สร้างมีความทนทานตามออกแบบ เมื่อพิจารณาโดยรวมทุก ฝ่าย ต่างต้องการให้โครงสร้างคอนกรีตที่ได้มีคุณภาพเป็น ไปตามต้องการ

คอนกรีตไหล (Super flow concrete) ที่ใช้งานใน

ประเทศไทยปัจจุบันเป็นคอนกรีตที่มีค่าอุบัตตั้งสูงไม่น้อยกว่า 15 ซม. ไหลเข้าแบบได้ดี สามารถแทรกไปตามส่วนต่างๆ ของแบบหล่อได้ด้วยโดยไม่แยกตัว ต้องการการจี้เขย่าตัว เพียงเล็กน้อย

ในบทความนี้ จะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานคอนกรีต ไหลที่แพร่หลายในประเทศไทย รวมทั้งข้อควรพิจารณาในการ ใช้งาน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้คอนกรีตให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์

การประยุกต์ใช้คอนกรีตไหล

คอนกรีตไหลที่ใช้งานแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ คอนกรีตสำหรับงานเทเพิ่มเจาะขนาดใหญ่ หรือเพิ่มเจาะระบบ เปียก (Wet process) คอนกรีตสำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่ คอนกรีตสำหรับงานหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปขนาดใหญ่ และ คอนกรีตกำลังอัดสูงสำหรับงานอาคารสูง

คอนกรีตเหล่านี้อาจใช้สารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical admixture) หรือที่รู้จักดีในนาม น้ำยาผสมคอนกรีต เพื่อ ปรับปรุงคอนกรีตให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่ง มีหลักการออกแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น จะกล่าวแยกตาม ประเภทของสารเคมีผสมเพิ่มดังนี้

1. คอนกรีตไหลที่ใช้สารลดน้ำและสารหน่วงการหล่อตัว

ในการขุดหลุมสำหรับเพิ่มเจาะขนาดใหญ่ จะใช้สาร ละลายเบนโทไมท์ใส่ในหลุมเจาะเพื่อป้องกันการพังทลายของ ผนังหลุมเจาะ ดังนั้น การเทคอนกรีตไม่สามารถเทลงหลุม เจาะได้โดยตรง เนื่องจากคอนกรีตจะถูกน้ำซึ่งปูนซีเมนต์ ออกหมด จึงต้องใช้วิธีเทผ่านท่อ (Tremie) เพื่อลำเลียงคอน- กรีตลงไปกันหลุม การลำเลียงคอนกรีตวิธีนี้จะต้องใช้คอน- กรีตที่มีการไหลตัวผ่านท่อได้ดี ไม่แยกตัว สามารถแน่นตัว

ได้โดยไม่ต้องจีหรือเขย่า เนื่องจากวิธีทำงานลักษณะนี้เขย่าคอนกรีตได้น้อยมาก สำหรับระยะเวลาการทำงานทำงาน โดยทั่วไปเข้มเจาะใหญ่ที่นั่งดันใช้เวลาการเทคอนกรีตตั้งแต่ 1-3 ชั่วโมงซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดและความลึกของหลุมเจาะ ดังนั้น คอนกรีตที่ใช้จึงต้องมีค่าอุบัติที่เพียงพอในขณะที่เทผ่านห่อ และต้องไม่แข็งตัวก่อนที่จะเทคอนกรีตเสร็จ เพื่อให้คอนกรีตที่เทเป็นเนื้อดีเยกวันตลอดต้น

จากลักษณะการทำงานดังกล่าวข้างต้น คอนกรีตใหม่สำหรับเข้มเจาะขนาดใหญ่จึงออกแบบให้มีค่าอุบัติที่เหมาะสม ขณะเทประมาณ 15-20 ซม. โดยใช้สารลดน้ำและสารหน่วงการก่อตัว (Water reducer and retarder) เพื่อลดปริมาณน้ำในส่วนผสมคอนกรีตและยืดเวลาการก่อตัวของคอนกรีตให้เหมาะสมกับการใช้งาน ปริมาณน้ำในส่วนผสมเป็นเบ้าจัยหลักต่อการสูญเสียค่าอุบัติของคอนกรีต กล่าวคือปริมาณน้ำ้อย การสูญเสียค่าอุบัติจะเร็วกว่าปริมาณน้ำสูง ดังนั้น ปริมาณน้ำในส่วนผสมคอนกรีตสำหรับเข้มเจาะใหญ่จะต้องไม่ต่ำเกินไปจนสูญเสียค่าอุบัติเร็ว หรือจะต้องไม่มากเกินไปจนคอนกรีตแยกตัว ในด้านการก่อตัวของคอนกรีต จะใช้น้ำยาผสมคอนกรีตปริมาณมากกว่าคอนกรีตใช้งานสำหรับโครงสร้างทั่วไป เพื่อยืดเวลาการก่อตัวของคอนกรีตให้พ้อเพียงต่อระยะเวลาการเทคอนกรีตสำหรับเข้มเจาะแต่ละตัน โดยปริมาณน้ำยาผสมคอนกรีตที่ใช้จะเป็นสัดส่วนกับปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสม

2. คอนกรีตใหม่ที่ใช้สารลดน้ำจำนวนมาก

สารลดน้ำจำนวนมาก (High range water reducer) รู้จักกันดีในนาม Superplasticizer เมื่อเติมน้ำยาประเภทนี้ในคอนกรีต จะทำให้คอนกรีตที่แห้งมากๆ (ใช้น้ำในส่วนผสมคอนกรีตน้อย) ที่มีความสามารถการเท (Workability) ต่ำให้มีค่าอุบัติสูงขึ้น และสามารถใช้งานได้ จึงมักนิยมใช้ Superplasticizer ในการผลิตคอนกรีตที่มี W/C ต่ำ Superplasticizer ที่ใช้งานแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตาม ASTM C 494 ได้แก่ ประเภทที่ไม่มีสารหน่วงการก่อตัว (Type F) ใช้สำหรับงานที่ต้องการให้คอนกรีตมีกำลังอัดแรกเริ่มสูง (Early strength) และประเภทที่มีสารหน่วงการก่อตัว (Type G) ใช้สำหรับงานที่ไม่มีข้อจำกัดในด้านกำลังอัดแรกเริ่ม

คอนกรีตใหม่ที่ใช้ Superplasticizer ที่ใช้กัน普遍 มีค่าอุบัติตัวสูงตั้งแต่ 15-20 ซม. การใช้งานคอนกรีต

ใหม่ และคุณสมบัติคอนกรีตเป็นดังนี้

2.1 คุณสมบัติคอนกรีตใหม่

ก. คอนกรีตสด (Fresh concrete)

คอนกรีตใหม่มีค่าอุบัติตัวสูง ไม่แยกตัว สามารถใหม่เข้าແบบได้ง่าย ต้องการจีหรือเขย่าคอนกรีตเพียงเล็กน้อย จึงทำให้ลดเวลาการทำงานและจำนวนแรงงาน นอกจากนี้ยังสามารถผ่านปั๊มคอนกรีตได้ จึงทำให้ใช้เวลาในการเทคอนกรีตโดยรวมลดลง

ข. คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว (Hardened concrete)

เนื่องจากคอนกรีตใช้ Superplasticizer ในการทำใหม่มีค่าอุบัติสูง โดยไม่ใช้น้ำ จึงทำให้การหดตัวของคอนกรีตเนื่องจากการระเหยของน้ำลดลง


ในด้านความถึน้ำ โดยทั่วไปคอนกรีตที่มีน้ำในส่วนผสมมาก หรือมี W/C สูง โครงอาการในคอนกรีตจะมาก เมื่อจากน้ำส่วนเกินในคอนกรีตจะไหลขึ้นสู่ผิวน้ำคอนกรีตเกิดการเย็นน้ำ (Bleeding) ก่อให้เกิดช่องว่างที่ต่อเนื่องเป็นผลให้น้ำซึมผ่านได้มาก ดังนั้น เมื่อควบคุมให้คอนกรีตมีปริมาณน้ำในส่วนผสมน้อยลง จะทำให้มีโครงสร้างในคอนกรีตลดลง มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตที่ใช้สารลดน้ำ (Water reducer) โดยใช้ปริมาณน้ำสูงและใช้ Superplasticizer เพื่อลดน้ำในส่วนผสม พบว่าคอนกรีตที่ใช้ Superplasticizer และมี W/C ต่ำ มีค่าการดูดซึมน้ำน้อย และมีแนวโน้มว่า การดูดซึมน้ำของคอนกรีตที่ใช้ Superplasticizer จะลดลงในอัตราที่มากกว่าการใช้สารลดน้ำ ดังแสดงในภาพที่ 1

2.2 การประยุกต์ใช้งาน

ก. งานโครงสร้างขนาดใหญ่/งานคอนกรีตปริมาณมากๆ (Mass concrete)

การเทคอนกรีตสำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่ หรืองานที่ต้องใช้คอนกรีตปริมาณมากๆ เช่น ฐานรากและความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ จะสะสมในคอนกรีต โดยที่คอนกรีตส่วนที่อยู่ภายใต้ภูมิอากาศจะมีการแผ่กระจายของความร้อนสู่ภายนอกได้ช้ากว่าคอนกรีตส่วนที่อยู่ส่วนนอก เช่น ด้านบน หรือด้านที่ติดแบบของโครงสร้างทำให้คอนกรีตส่วนที่อยู่ภูมิอากาศจะขยายตัวสูง คอนกรีตส่วนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจะขยายตัวน้อยหรือหดตัว ดังแสดง

CONCRETE ABSORPTION (ASTM C 542)




ภาพที่ 1 อิทธิพลของปริมาณน้ำต่อการสูญเสียค่าอุบัติ

ในภาพที่ 2 หากอุณหภูมิระหว่างโครงสร้างคอนกรีตส่วนใน และส่วนนอกแตกต่างกันมาก จะทำให้เกิดการแผลกร้าวของ คอนกรีตที่ผิวได้ ซึ่งทำให้โครงสร้างคอนกรีตมีความทนทาน และอายุการใช้งานที่ลดลง

สูงในด้านน้ำแข็ง หรือน้ำเย็น การผลิตคอนกรีตยุ่งยาก เมื่องจากต้องจัดเตรียมน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก ให้เพียงพอต่อจำนวนคอนกรีตที่จะทำการลดอุณหภูมิคอนกรีตทำให้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้น เมื่องจากมีความร้อน สะสมในวัตถุดิบ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย หากจะลดอุณหภูมิให้ต่ำมาก จะต้องลดอุณหภูมิ ของวัตถุด้วย ทำให้ยุ่งยากในทางปฏิบัติ

- การลดอุณหภูมิของโครงสร้างคอนกรีตโดย COOLING PIPE โดยการผังท่อผ่านโครงสร้าง คอนกรีตภายใน และใส่น้ำผ่านท่อ เพื่อให้น้ำพาความร้อนคอนกรีตออกมานอก วิธีนี้มีความแม่น้ำกว้างในแบบที่ต้องผังท่อ ก่อน การเทคอน-



ภาพที่ 2 การเกิดความเครียดในโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่

การลดปัญหาการแผลกร้าวของคอนกรีตโดยลดอุณหภูมิคอนกรีต มีหลายแนวทาง ดังนี้

- การลดอุณหภูมิของคอนกรีตโดยตรง โดยการใช้น้ำแข็ง หรือน้ำเย็น ผสมคอนกรีตแทนน้ำ ผสมคอนกรีตท้าไปเพื่อให้อุณหภูมิคอนกรีตลดต่ำลง แต่วิธีนี้ต้องเสียค่าใช้จ่าย

และต้องควบคุมการผ่านน้ำเข้าและออกจากห้อง

- การลดอุณหภูมิคอนกรีตโดยใช้ Pozzolan เมื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นในคอนกรีตมาจากการปูนซีเมนต์ ดังนั้น หากสามารถลดปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ในส่วนผสมคอนกรีต จะทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นลดลง สารผสมเพิ่ม Pozzolan ที่

นิยมใช้ในงานคอนกรีตทดสอบปูนซีเมนต์เพื่อลดอุณหภูมิได้แก่ Fly ash, Slag โดยทดสอบปูนซีเมนต์ได้ตั้งแต่ 30-60% เมื่อจากในระยะเวลาที่ผ่านมา สารผสมเพิ่ม Pozzolan ได้แก่ Fly ash ที่เป็นวัตถุที่หาได้ในประเทศไทยมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสมต่องานคอนกรีต จึงยังไม่มีการนำมาใช้งาน แต่ในปัจจุบันมีข้อมูลและผลการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในด้านคุณภาพ และคุณสมบัติของ Fly ash ในประเทศไทย จึงมีแนวโน้มว่าอนาคตจะมีการนำมาราชนาใช้ในงานคอนกรีต

- การลดอุณหภูมิคอนกรีตโดย Superplasticizer เมื่อจาก Superplasticizer สามารถทำให้คอนกรีตมีค่า อุบัตัวที่สูงโดยไม่ต้องใช้น้ำเพิ่ม จึงทำให้ W/C ของคอนกรีต ไม่สูงขึ้น ดังนั้น ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตจึง ไม่สูงมาก เป็นผลให้ความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลง จึงทำให้ความร้อนของคอนกรีตโดยรวมลดลง ในปัจจุบันจะ ใช้คอนกรีตนี้ในงานคอนกรีตสำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่

คอนกรีตให้สำหรับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ ซึ่งมีค่า อุบัตัวสูง ทำให้เทคโนโลยีนี้ง่ายขึ้น วิธีการเทคโนโลยีที่ใช้กัน ทั่วไปมีทั้งการล้ำเลียงโดยใช้ร่อง ใช้ปั๊มล้ำเลียงคอนกรีต การ จี้เขย่าคอนกรีตให้แน่นทำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงลดเวลาในการทำงาน เมื่อจากปริมาณคอนกรีตที่ใช้มีจำนวนมาก ต้อง ใช้เวลาในการเทต่อเนื่องที่นานพอควร ดังนั้นคอนกรีตที่ใช้ งานต้องมีเวลาที่ก่อตัวที่ยาวนาน เพื่อไม่ให้เกิด cold joint ระหว่างชั้นคอนกรีตที่เทใหม่และคอนกรีตที่เทก่อนหน้านั้น คอนกรีตให้สำหรับงานล้ำเลียงขนาดใหญ่จึงควรพิจารณา คุณสมบัติด้าน การสูญเสียค่าอุบัตัวและระยะเวลาการก่อตัว ให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการเทคโนโลยี

๗. งานหล่อซินส่วนสำเร็จรูป/โครงสร้างเหล็กเสริม แน่น/โครงสร้างที่มีขนาดบาง/คอนกรีตกำลังอัดสูง

ในการหล่อซินส่วนสำเร็จรูปขนาดใหญ่ เช่น ศาลา พาน เป็นต้น ต้องการหมุนเวียนการใช้แบบหล่อให้เร็ว เพื่อให้ดันทุนการใช้แบบหล่อต่อหัววยด้าที่สุด โดยทั่วไป ซินส่วนประเภทนี้ถูกออกแบบให้เป็นระบบอัดแรงแบบ Prestension ดังนั้น คอนกรีตที่ใช้จะต้องมีกำลังอัดสูงเพียงพอ ในช่วงเวลาที่อัดแรง โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 1-2 วัน ในการ เผย่าคอนกรีตให้แน่น จะใช้เครื่องเผย่าประเภทติดอยู่กับ แบบหล่อ ซินส่วนประเภทนี้ต้องการให้ผิวคอนกรีตมีความ สวยงาม ดังนั้น การใช้ Superplasticizer ทำให้คอนกรีตมี W/C ต่ำ เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีกำลังอัดสูงในช่วงเวลาแรกเริ่ม

(Early strength) มีค่าอุบัตัวสูงและให้ผลิตภัณฑ์ออกตั้งๆ ของแบบได้ดี ทำให้อัดแรงได้ตามเวลากำหนด และได้ซินส่วน มีผิวเรียบแน่น และมีความสวยงาม

ในโครงสร้างประเภทเสา กำแพง คาน ของโครงการ บางแห่ง จะมีเหล็กเสริมแน่นมาก หรือโครงสร้างที่มีขนาด บาง ต้องใช้คอนกรีตที่มีค่าอุบัตัวสูง เพื่อให้เทคโนโลยีได้ โดยโครงสร้างไม่เป็นโครง คอนกรีตให้จะช่วยในการเทคโนโลยีไม่ให้เกิดโพรง (Honeycomb) ที่โครงสร้าง

สำหรับโครงสร้างที่ต้องการรับกำลังอัดสูงของอาคาร สูง เช่น เสา หรือผนังลิฟต์ ต้องการคอนกรีตที่มีกำลังอัดสูง เพื่อให้ขนาดของโครงสร้างลดลง รวมทั้งมี Stiffness สูง เพื่อให้การก่อตัวของโครงสร้างต่ำ เมื่อจากโมดูลัสความ ยืดหยุ่นของคอนกรีตกำลังอัดมีค่ามาก สำหรับกำลังอัดที่ไม่ สูงกว่า 550 กก./ตร.ซม. การทำให้คอนกรีตมีกำลังอัดสูงจะ ใช้เพียง Superplasticizer เพื่อให้คอนกรีตมี W/C ต่ำ เมื่อ ต้องการกำลังอัดที่สูงมากขึ้น จะใส่สารผสมเพิ่ม Microsilica ในส่วนผสมแทนการเพิ่มปูนซีเมนต์ เพื่อทำให้กำลังอัดคอนกรีตสูงขึ้น เมื่อจากการใช้ปูนซีเมนต์มากทำให้คอนกรีตมี ความข้น และหนืดมาก ใช้งานยาก อีกทั้งคอนกรีตจะหดตัว สูง การล้ำเลียงคอนกรีตสำหรับอาคารสูง โดยมากจะใช้ คอนกรีตปั๊ม ดังนั้น คอนกรีตให้สำหรับงานขนาดใหญ่ คุณสมบัติที่สำคัญคือ ให้กำลังอัดสูง แข็งแรง และลดเวลาในการรับ ค่าอุบัตัว

ข้อควรพิจารณาในการใช้งานคอนกรีตให้ ประเภท Superplasticizer

คอนกรีตให้สำหรับประเภท Superplasticizer แม้ว่า จะมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ก็มีคุณสมบัติที่ผู้ใช้งาน ค่อนข้างมากยังไม่ทราบ และไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้น จะกล่าวถึงประเด็นหลักๆ ที่ควรพิจารณาในด้านคุณภาพและการใช้งานดังนี้

1. การแยกตัวของคอนกรีตสด

การแยกตัวของคอนกรีตเป็นปัญหาด้านคุณภาพที่ กระบวนการต่อโครงสร้างที่เกะเป็นอย่างมาก หากเทคโนโลยีที่ แยกตัวในโครงสร้าง จะทำให้เกิดโพรงขึ้นในโครงสร้างที่เกะ หรือกรณีใช้ปั๊มในการล้ำเลียงคอนกรีต จะทำให้เกิดการอุดตันในห้องปั๊ม จนทำให้ปั๊มเสียหายได้ แต่ค่อนข้างโชคดีที่การ

แยกตัวของคอนกรีตให้หล่อประกานี้ สามารถสังเกตได้ด้วย ตาเปล่า ทำให้สามารถบังคับการนำคอนกรีตที่แยกตัวไปใช้ในงานได้ หรือแก้ไขวิธีการทำงานได้ สาเหตุการแยกตัวของคอนกรีตให้หล่อที่สำคัญได้แก่

1.1 การแยกตัวเนื่องจากการส่วนผสม

ส่วนผสมคอนกรีตให้หล่อหากไม่ควบคุมคุณภาพในการผลิตอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเมื่อใส่น้ำเกินกำหนด หรือใช้ปริมาณ Superplasticizer มากเกินไป จะทำให้เกิดการแยกตัวของคอนกรีต การแก้ไขปัญหาจะแตกต่างกันขึ้นกับสาเหตุที่เกิดการแยกตัว

ในการนี้ที่มีปริมาณน้ำในส่วนผสมคอนกรีตมากเกินไป ลักษณะคอนกรีตสดที่สังเกตได้ด้วยสายตา คือจะเกิดสีน้ำตาลคล้ำสีเดินสอดคลายด้วยบริเวณผิวน้ำของคอนกรีตเป็นจำนวนมาก หากแยกตัวรุนแรง เมื่อทิ้งคอนกรีตให้อยู่ตัวนิ่งๆ สักครู่ ส่วนที่เป็นหินจะ_js สูงข้างล่าง ไม่สามารถคลุกเคล้าคอนกรีตให้เข้ากันได้ คล้ายกับคอนกรีตเริ่มก่อตัว คอนกรีตลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถใช้เทในงานก่อสร้างได้ เนื่องจากส่วนที่เป็นชีเมนต์เพสต์จะหายไป ทำให้โครงสร้างคอนกรีตเกิดเป็นโพรง (Honeycomb) ได้

ในการนี้ที่ใส่ Superplasticizer ปริมาณมากเกินไป หลังการผสมใหม่ๆ จะสังเกตเห็นมีฟองอากาศขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณผิวน้ำคอนกรีตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการเยิ่มน้ำเกิดขึ้น หากใช้ Superplasticizer ที่มีสารหน่วงการก่อตัวผสมคอนกรีต เมื่อมีปริมาณน้ำยาเกินมาก จะทำให้ปริมาณคอนกรีตก่อตัวช้าลง การแยกตัวของคอนกรีตจากสาเหตุนี้สามารถแก้ไขให้คอนกรีตมีคุณภาพดีขึ้นและใช้งานได้ เนื่องจากปริมาณน้ำยาที่เกิน (อยู่ในระดับที่คอนกรีตยังแข็งตัวได้) จะไม่กระทบต่อกำลังอัดคอนกรีตในระยะยาว (28 วัน) การแก้ไขทำได้โดย ปล่อยคอนกรีตทิ้งไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง (10-30 นาที) ซึ่งขึ้นกับระดับความรุนแรงของการแยกตัว หลังจากนั้นผสมคอนกรีตให้เข้ากันให้ทั่ว การแยกตัวจะลดลง แต่ถ้าทิ้งไว้เกิน 30 นาที และ ผสมคอนกรีตเข้ากันแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ควรใช้


คอนกรีตน้ำเงินโครงสร้าง

1.2 การแยกตัวเนื่องจากวิธีการทำงาน

การจืดหรือเข่าคอนกรีตนานเกินไป ทำให้คอนกรีตให้หล่อแยกตัวได้ ผู้ปฏิบัติงานที่หน่วยงานก่อสร้างมักคุ้นเคยกับการใช้คอนกรีตที่มีค่ายูบตัว 10-12 ซม. ซึ่งต้องการจืดหรือเข่าคอนกรีตที่เทในโครงสร้างที่นานพอเพียง แต่สำหรับคอนกรีตให้หล่อที่มีค่ายูบตัวสูง การจืดหรือเข่ามากเกินไป จะทำให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ซึ่งสังเกตได้ด้วยตาเปล่า จะเห็นส่วนที่เป็นมอร์ตาร์หรือมีน้ำเยิ่มขึ้นมาที่ผิวน้ำคอนกรีตมาก หากทำการจืดหรือเข่ามากเกินไป ข้อที่ควรระวังอีกประการคือ การทำให้คอนกรีตเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่ง โดยใช้เครื่องจักรที่จะทำให้เกิดการแยกตัวของคอนกรีตได้ง่าย ดังนั้น การใช้งานคอนกรีตให้หล่อ ควรจะใช้อุปกรณ์ลำเลียงให้คอนกรีตอยู่ใกล้บริเวณที่ต้องการมากที่สุด นอกจากนี้ ควรสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนงานที่เก็คอนกรีต ให้ใช้งานคอนกรีตให้หล่ออย่างถูกวิธี

2. การสูญเสียค่ายูบตัวของคอนกรีต

ค่ายูบตัวของคอนกรีตเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หากคอนกรีตมีการสูญเสียค่ายูบตัวเร็วเกินไป จะทำให้การใช้งานคอนกรีตได้ในเวลาช่วงสั้นๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับเวลาการเก็คอนกรีตที่บีบตื้อยู่ ดังได้กล่าวในหัวข้อ 1 น้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสูญเสียค่ายูบของคอนกรีต โดยเฉพาะคอนกรีตให้หล่อที่ใช้ Superplasticizer จากภาพที่ 3 จะเห็นอิทธิพลของปริมาณน้ำในส่วนผสมที่ใช้มีผลต่อการสูญเสีย



ภาพที่ 3 อิทธิพลของปริมาณน้ำต่อการสูญเสียค่ายูบตัว

ค่ายุบตัวอย่างเด่นชัด ในการกำลังเลี่ยงคอนกรีตด้วยปั๊ม จะเกิดการสูญเสียค่ายุบตัวของคอนกรีตขณะที่ผ่านท่อทำให้คอนกรีตที่ออกจากห้องปั๊มมีค่ายุบตัวต่ำ และทำงานยาก โดยเฉพาะอาคารสูงๆ หรืองานที่ต้องต่อห้องคอนกรีตยาวมากๆ แต่การสูญเสียค่ายุบตัวของคอนกรีตลักษณะนี้แก้ไขได้โดยใช้ Superplasticizer ประเภทไม่มีสารหน่วงการก่อตัว (Type F) เติมในคอนกรีต 0.5-1.0 ลิตร/ลบ.ม. และผสมคอนกรีตให้เข้ากันอีกรัง จะทำให้คอนกรีตมีค่ายุบตัวมากขึ้น และใช้งานได้ดังนั้น จึงควรพิจารณาเลือกคอนกรีตเหล็กที่มีการสูญเสียค่ายุบเหมาะสมกับวิธีการทำงาน

คอนกรีตเหล็กในศรรษณ์หน้า

คอนกรีตเหล็ก High Performance Concrete จะเริ่มนิยมนำมาใช้งานจริงในประเทศไทย และแพร่หลายมากขึ้น หลังจากที่มีการศึกษาเฉพาะในวงการวิจัยเท่านั้น คอนกรีตนี้มีค่ายุบตัวสูงแต่ไม่แยกตัว มีคุณสมบัติในการลื่นไหลได้ดี สามารถไหลเข้าแบบได้และเทให้เต็มแบบโดยไม่ต้องจี้หรือเขย่าคอนกรีต คอนกรีตนี้มีการนำ Fly ash ทรายแทนปูนซีเมนต์ในปริมาณสูง และใช้ร่วมกับ Superplasticizer จึงทำให้การไหลตัวของคอนกรีตดี Fly ash ทำให้คอนกรีต

ให้ความร้อนต่ำ จึงทำให้เนื้อคอนกรีตแน่น และกีบบ้ำ มีการหดและขยายตัวน้อย จึงไม่เกิดการแตกกราวของคอนกรีต

High Performance Concrete เหมาะสมกับงานลักษณะต่างๆ เช่น งานโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือห้องคอนกรีตปริมาณมากๆ ที่ต้องการให้เกิดความร้อนในคอนกรีตต่างๆ งานโครงสร้างที่ต้องการความทนทานต่อสภาวะเวดล้อมต่างๆ เช่น โครงสร้างที่ทนต่อชัลเฟด โครงสร้างในทะเลหรือโครงสร้างที่ต้องการความกบบ้ำ เป็นต้น

บทสรุป

การใช้งานคอนกรีตเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรต้องทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติของคอนกรีตทั้งในด้านคุณกรีตสด ได้แก่ การแยกตัวของคอนกรีต การสูญเสียค่ายุบตัว และด้านคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ได้แก่ คุณสมบัติด้านกำลัง เพื่อสามารถเลือกใช้ประเภทของคอนกรีตเหล็กให้เหมาะสมกับงานได้ถูกต้อง



ที่มา : การสัมมนาเรื่อง “ความก้าวหน้าในงานคอนกรีต” (Advance in Concrete Technology) วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2539 ณ โรงแรมคุณิตาภรณ์