

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก

อัดแรงหล่อสำเร็จ

มอก. 396 - 2524

พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ. 2547 จำนวน 500 เล่ม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 99 ตอนที่ 12  
วันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2525

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ ๑๔๘  
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 คอนกรีตหล่อสำเร็จ

ประธานกรรมการ	
ดร.สมิทธิ คำเพิ่มพูน	ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ	
นายแพทย์ ทองอุไทย	ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง
กรรมการ	
นายสุภาพ นิลวรรณ	ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายเสริมศักดิ์ เตชะปถิต	
ดร.วิชาญ ภูพัฒน์	ผู้แทนกรมทางหลวง
นายประสพ กระแสสินธุ์	ผู้แทนกรมโยธาธิการ
นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์	
นายนิคม นามมีไชย	ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ดร.วินิต ช่อวิเชียร	ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายเกษม เพชรเกตุ	ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
นายเจน อินทุโสมา	ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์	ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายประสงค์ เขี่ยมอนันต์	ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายชุมพล นิมิตรบรรณสาร	ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายโกมล จุตระกุล	ผู้แทนบริษัท พี.ซี.ซี. (๑๙๖๕) จำกัด
นายวิชา รุจิเทศ	ผู้แทนบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
นายบุญเสียง บุญยะรัตกานนท์	ผู้แทนบริษัท ทรัสต์คอนกรีตอัดแรง จำกัด
นายวิโรจน์ จินะณรงค์	
นายจรูญ ชินาลัย	ผู้แทนบริษัท เยนเนอรัล เอ็นยีเนียริง จำกัด
นายณรงค์ เจริญพานิช	
นายชัชวาล ชัยเจริญ	ผู้แทนบริษัท ยูไนเต็คคอนสตรัคชั่นแมตริเรียล จำกัด
นายประลอง พงษ์คุณ	
นายสังจา วรรณะกุล	ผู้แทนบริษัท เข็มคอนกรีตสับบิ จำกัด
นายแสวง เพ็ชรสุริยา	
กรรมการและเลขานุการ	
นายสมคิด แสงนิล	ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีการใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ในการก่อสร้างโดยทั่วไป ดังนั้นเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในการก่อสร้าง จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จนี้ เป็นเล่มหนึ่งในชุดมาตรฐานคอนกรีตหล่อสำเร็จประเภทเสาเข็มคอนกรีต ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่ม คือ

มาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ

มาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

มาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง

มาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง

มาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

(๔)



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๕ ๖ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มาตรฐานเลขที่ มอก.๓๖-๒๕๒๔ ไว้ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

(๕)

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

## เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก

### อัดแรงหล่อสำเร็จ

#### 1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด รูปร่าง มิติและเกณฑ์ ความคลาดเคลื่อน วัสดุ การทำ คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่อง หมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
- 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ซึ่งทำโดยการหล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงที่ใช้เสริมกำลัง ภายหลังจากที่ลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง หรือลวดเหล็กที่เกลียวสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงนั้นถูกยึดออกตามเกณฑ์กำหนด (pretensioning method) เสาเข็มนี้มีวัตถุประสงค์ใช้รองรับฐานรากที่ตัวเข็มรับแรงอัด เป็นส่วนใหญ่และ เสาเข็มนี้ใช้เฉพาะในสถานที่อยู่ในบริเวณน้ำจืดเท่านั้น

## 2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้


- 2.1 เสาเข็ม หมายถึง เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
- 2.2 คอนกรีตหุ้ม (covering) หมายถึง ระยะสั้นที่สุดระหว่างผิวเหล็กเสริมกับผิวของคอนกรีต
- 2.3 รอยพรุน หมายถึง รูหรือโพรงซึ่งเกิดขึ้นในเนื้อคอนกรีตเนื่องจากความบกพร่องในกระบวนการทำ
- 2.4 มวลผสมหยาบ (coarse aggregate) หมายถึง วัสดุผสมซึ่งส่วนใหญ่จะค้างอยู่บนร่อนขนาด 4.75 มิลลิเมตร
- 2.5 ลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง หมายถึง ลวดเหล็กรับแรงดึงสูงที่เป็นเส้นเดี่ยว
- 2.6 ลวดเหล็กตีเกลียว (strand) หมายถึง ลวดเหล็กตีเกลียวสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ที่ประกอบด้วยลวดเหล็กรับแรงดึงสูงมากกว่า 1 เส้น ตีเกลียวเข้าด้วยกัน
- 2.7 การเสื่อมสูญการอัดแรง (losses) หมายถึง การที่ลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง หรือลวดเหล็กตีเกลียวสูญเสียแรงเค้นดึงตามขั้นตอนต่าง ๆ เนื่องจากความล้าของเหล็กเสริมตามยาว การหดตัวของคอนกรีต ความล้าของคอนกรีต และการหดตัวออสโมติกของเสาเข็ม
- 2.8 สัญลักษณ์ของความเค้นต่าง ๆ ที่ใช้ในมาตรฐานนี้ มีดังต่อไปนี้
  - 2.8.1  $f'_{ci}$  หมายถึง ความเค้นอัดสูงสุดที่แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานสามารถรับได้

- 2.8.2  $f'_{ci}$  หมายถึง ความเค้นอัดสูงสุดที่แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานสามารถรับได้ ก่อนจะตัดหรือปล่อยลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงหรือลวดเหล็กตีเกลียว (maximum compressive stress of concrete at stress transfer)
- 2.8.3  $f_{ci}$  หมายถึง ความเค้นอัดที่ยอมให้คอนกรีตรับได้มากที่สุดขณะตัดหรือปล่อยลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง หรือลวดเหล็กตีเกลียว (allowable compressive stress in concrete at or shortly after stress transfer)
- 2.8.4  $f_{ca}$  หมายถึง ความเค้นอัดใช้งานที่ยอมให้คอนกรีตรับได้มากที่สุดตลอดเวลาที่รับน้ำหนักอยู่ โดยรวมความเค้นอัดของลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง หรือลวดเหล็กตีเกลียว และน้ำหนักบรรทุก (allowable compressive stress, inclusive of prestress, in concrete under design loads in service) และความเค้นอัดใช้งานในสภาพแรงดัดที่ยอมให้คอนกรีตรับได้มากที่สุด ตลอดเวลาที่รับน้ำหนัก ซึ่งเกิดจากแรงยกและแรงกระแทกโดยรวมความเค้นอัดของลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง หรือลวดเหล็กตีเกลียว (allowable flexural compressive stress, inclusive of prestress, in concrete under handling and transporting bending)
- 2.8.5  $f_{ta}$  หมายถึง ความเค้นดึงที่ยอมให้คอนกรีตรับได้มากที่สุดขณะขนส่งหรือยกขึ้นตอกและการใช้งาน (allowable tensile stress in concrete corresponding to its conditions)

- 2.8.6  $f'_s$  หมายถึง ความเค้นดึงสูงสุดที่ลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงหรือลวดเหล็กที่เกลียวสามารถรับได้ (maximum tensile stress of wire or strand)
- 2.9 ความเค้นดึงเริ่มแรก (initial prestress of wire or strand) หมายถึง ความเค้นดึงในลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง หรือลวดเหล็กที่เกลียวก่อนเกิดการเสื่อมสมรรถภาพอัดแรง
- 2.10 ความเค้นดึงประสิทธิผล (effective prestress of wire or strand) หมายถึง ความเค้นดึงในลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง หรือลวดเหล็กที่เกลียวหลังจากเกิดการเสื่อมสมรรถภาพอัดแรง
- 2.11 ความกว้างที่น้อยที่สุด (W) หมายถึง ส่วนที่แคบที่สุดของรูปภาคตัดขวางทั้งหมดของเสาเข็ม มีวิธีการหาได้โดยการหมุนภาคตัดขวางของเสาเข็มในระหว่างเส้นคู่ขนานจนได้ระยะแคบที่สุด
- 2.12 แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หมายถึง แท่งคอนกรีตที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (ประมาณ 6 นิ้ว) สูง 300 มิลลิเมตร (ประมาณ 12 นิ้ว)
- 2.13 โมเมนต์ดัดที่ออกแบบ (design bending moment) หมายถึง โมเมนต์ที่คำนวณโดยคิคน้ำหนักของตัวเสาเข็ม รวมกับน้ำหนักแผ่นสม่ำเสมออีกร้อยละ 30 ของน้ำหนักของตัวเสาเข็ม

### 3. รูปร่าง มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 3.1 รูปร่าง  
เสาเข็มจะมีรูปร่างของภาคตัดขวางแบบใดก็ได้ แต่จะต้องให้จุดศูนย์กลางของภาคตัดขวางทับจุดศูนย์กลางของเสาเข็ม
- 3.2 มิติ
- 3.2.1 คอนกรีตหุ้ม ต้องไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
- 3.2.2 ส่วนที่บางที่สุดของภาคตัดขวางเสาเข็มต้องไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร หรือ 2 เท่าของคอนกรีตหุ้มบวกด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือความหนาของเหล็กเสริมโดยใช้ค่าที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
- 3.3 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
- 3.3.1 มิติของภาคตัดขวางแต่ละด้านวัดที่ใด ๆ ก็ตามตลอดความยาว จะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ  $+ 5.0$  และ  $- 2.5$  และมิติของเส้นรอบรูปวัดที่ใด ๆ ก็ตามตลอดความยาว จะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ  $+ 5.0$  และ  $- 1.0$
- 3.3.2 ความยาว จะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  $\pm 50$  มิลลิเมตร (จากความยาวระบุ)
- 3.3.3 ปลายด้านตัดของเสาเข็ม ต้องมีผิวหน้าเรียบและตั้งฉากกับแนวแกนสะเทิน (neutral axis) ของเสาเข็มโดยจะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  $\pm 2$  องศา
- 3.3.4 เสาเข็มต้องมีลำต้นตรง ระยะความงอที่ส่วนใด ๆ ของเสาเข็มนี้ถ้าวัดระหว่างเส้นตรงที่ต่อปลายทั้งสองของส่วนงอ กับผิวด้านใด ๆ ก็ตามต้องไม่เกิน  $\frac{l}{360}$  ตามรูปที่ 1



รูปที่ 1 การวัดความงอ  
(ข้อ 3.3.4)

### 4. วัสดุ

- 4.1 ปูนซีเมนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐานเลขที่ มอก.15 เล่ม 1
- 4.2 มวลผสม ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มวลผสมคอนกรีต ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีที่ยังมิได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตาม ASTM C 33) ขนาดใหญ่สุดของมวลผสมหยาบต้องไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และต้องเล็กกว่า 2 ใน 5 ของความหนาของเสาเข็ม
- 4.3 คอนกรีต  
ความเค้นต่าง ๆ ในคอนกรีต ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความเค้นต่าง ๆ ในคอนกรีต  
(ข้อ 4.3)

ตารางที่ ความเค้นต่าง ๆ ในคอนกรีต

ความเค้นต่าง ๆ ในคอนกรีต	นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ประมาณ)
$f'_c$ ไม่น้อยกว่า	35	350
$f'_{ci}$ ไม่น้อยกว่า	24.5	245
$f_{ci}$ ไม่น้อยกว่า	$0.45 f'_c$	
$f_{ca}$	ก. ในสภาพใช้งานต้องไม่มากกว่า $0.33 f'_c$ ข. ในสภาพแรงกดต้องไม่มากกว่า $0.45 f'_c$	
$f_{ta}$	ก. การขนส่งหรือการยกขึ้นตอกต้องไม่มากกว่า $0.502 \sqrt{f'_c}$ $1.59 \sqrt{f'_c}$ ข. การใช้งานต้องไม่มากกว่า $0.372 \sqrt{f'_c}$ $1.19 \sqrt{f'_c}$	

- 4.4 เหล็กเสริมตามยาว
  - 4.4.1 ลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง มาตรฐานเลขที่ มอก.95
  - 4.4.2 ลวดเหล็กตีเกลียว ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลวดเหล็กตีเกลียวสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีที่ยังมิได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตาม JIS G 3536 หรือ ASTM A 416)

4.5 เหล็กปลอกและเหล็กเสริมพิเศษ

- 4.5.1 เหล็กเส้นกลม ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม มาตรฐานเลขที่ มอก.20
- 4.5.2 เหล็กข้ออ้อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย มาตรฐานเลขที่ มอก.24
- 4.5.3 เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส มาตรฐานเลขที่ มอก.55
- 4.5.4 ลวดเหล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็ก มาตรฐานเลขที่ มอก.194
- 4.5.5 เหล็กรีดซ้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กรีดซ้ำ มาตรฐานเลขที่ มอก.211


5. การทำ

5.1 คอนกรีต

- 5.1.1 ต้องผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสมคอนกรีต เนื้อคอนกรีตต้องมี ส่วนผสมสม่ำเสมอ และต้องหล่อต่อเนื่องกันตลอดทั้งต้น
- 5.1.2 วัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตให้ชั่งน้ำหนักทุกครั้ง ส่วน น้ำอาจวัดเป็นปริมาตรได้
- 5.1.3 ต้องใช้เครื่องเขย่า (vibrator) หรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อ ทำให้เนื้อคอนกรีตแน่นสม่ำเสมอ

5.2 เหล็กเสริม

- 5.2.1 เหล็กเสริมตามยาว ต้องมีข้อกำหนดในการทำดังนี้
    - 5.2.1.1 ความเค้นดึงเริ่มแรก ต้องไม่เกิน  $0.70 f'_s$
    - 5.2.1.2 ความเค้นดึงประสิทธิผล ต้องไม่เกิน  $0.60 f'_s$
  - 5.2.2 ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมตามยาว ต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมตามยาว และต้อง ไม่น้อยกว่า  $\frac{1}{3}$  เท่าของขนาดที่ใหญ่ที่สุดของมวลผสมหยาบ
- 5.3 เหล็กปลอก จะต้องยึดติดกับเหล็กเสริมตามยาวให้มั่นคงและต้องมี ปริมาณเป็นร้อยละของปริมาตรของคอนกรีตในช่วงนั้น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในรูปที่ 2



รูปที่ 2 ปริมาณเหล็กปลอก (ข้อ 5.3)



## 5.4 หัวต่อ

- 5.4.1 วัสดุที่ใช้ทำหัวต่อต้องมีคุณสมบัติทางกลไม่ด้อยกว่าตัวเสาเข็ม
- 5.4.2 หัวต่อต้องยึดแน่นติดกับตัวเสาเข็มจนมีคุณสมบัติทางกลไม่ด้อยกว่าส่วนอื่นของเสาเข็ม
- 5.4.3 จุดศูนย์กลางภาคตัดขวางของหัวต่อต้องอยู่ในแนวแกนสะเทินของเสาเข็ม
- 5.4.4 ขนาดของหัวต่อเมื่อต่อกับตัวเสาเข็มแล้ว จะยื่นล้ำออกไปนอกผิวของเสาเข็มส่วนที่อยู่ติดกับหัวต่อนั้นได้ ไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร

## 5.5 การตัดหรือปล่อยเหล็กเสริมตามยาว

จะทำให้เมื่อคอนกรีตมีความต้านแรงอัดไม่น้อยกว่า 24.5 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## 5.6 การบ่ม

- 5.6.1 เสาเข็มทุกต้นต้องผ่านการบ่มจะโดยวิธีใดก็ตาม จนกว่าคอนกรีตจะมีความต้านแรงอัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2.1

## 6. คุณสมบัติที่ต้องการ

## 6.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 6.1.1 เนื้อคอนกรีตต้องแน่นสม่ำเสมอ และไม่มีรอยพรุนหรือรอยแตกซึ่งลึกถึงเหล็กเสริม
- 6.1.2 เสาเข็มยอมให้มีรอยร้าวต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน ครึ่งหนึ่งของเส้นรอบรูป และต้องห้ามระหว่าง 80 ถึง 90 องศากับแนวแกนสะเทิน รอยร้าวที่เกิดขึ้นแต่ละรอยต้องห่างกันเกิน 500 มิลลิเมตร

- 6.1.3 เสาเข็มจะต้องแสดงตำแหน่งจุดยกไว้ให้ชัดเจน ถ้าออกแบบให้ยกเป็นจุด ให้ทำเป็นเครื่องหมาย หรือทำเป็นรูร้อยหรือที่จับยึดสำหรับยกไว้ ถ้าออกแบบให้ยกโดยวิธีอื่นต้องแสดงวิธีการยกไว้ด้วย

## 6.2 คุณสมบัติทางกล

- 6.2.1 เนื้อคอนกรีต ต้องมีค่าความต้านแรงอัดไม่น้อยกว่า 35 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีที่ยังมิได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตาม ASTM C 39)
- 6.2.2 คุณสมบัติในการรับแรงที่เกิดขึ้นจากการยกและการกระแทก เมื่อทดสอบตามวิธีในผนวก ก. รอยร้าวที่เกิดขึ้น ณ ตำแหน่งใด ๆ จะต้องมีความกว้างไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร
- 6.2.3 คุณสมบัติของหัวต่อ เมื่อทดสอบตามวิธีในผนวก ข. ต้องไม่เกิดรอยร้าวในช่วงหัวกด กว้างเกิน 0.2 มิลลิเมตร

## 7. เครื่องหมายและฉลาก

- 7.1 ที่เสาเข็มทุกต้นอย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนและถาวร ที่ระยะประมาณ 500 มิลลิเมตร จากปลายที่ตอก
  - (1) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

- (2) พื้นที่ภาคตัดขวาง หรือ เส้นผ่านศูนย์กลาง หรือ เส้นรอบรูป อย่างใดอย่างหนึ่งและความยาว
- (3) วัน เดือน ปีที่ทำ
- (4) ตำแหน่งของจุดยก

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

- 7.2 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

## 8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้

- 8.1 รุ่น หมายถึง เส้าเข็มที่มีรูปร่างและมีติของภาคตัดขวางเดียวกัน

- 8.2 ความต้านแรงอัดของเนื้อคอนกรีต

### 8.2.1 ขนาดตัวอย่าง

ให้ชักตัวอย่าง 10 ชุดตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทำเส้าเข็ม เพื่อการตรวจสอบ 100 ดันในรุ่นเดียวกัน ปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทำเส้าเข็มน้อยกว่า 100 ดัน ให้ถือเป็น 100 ดัน (เศษของ 100 ดันที่ไม่เกิน 30 ดัน ให้ปัดทิ้งไม่ต้องชักตัวอย่าง)

### 8.2.2 วิธีการชักตัวอย่าง

จำนวนตัวอย่าง 1 ชุด ให้ชักตัวอย่างจากเครื่องผสมอย่าง

น้อย 3 ครั้ง โดยชักตัวอย่างคอนกรีตที่อยู่ประมาณ  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$  และ  $\frac{2}{3}$  ของเครื่องผสมแล้วนำมาผสมรวมกันเป็น 1 ชุดตัวอย่าง ปริมาณคอนกรีตที่เก็บ 1 ชุดตัวอย่างต้องมากพอที่จะหล่อตัวอย่างแท่งทดสอบอย่างน้อย 2 แท่ง ช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างครั้งแรกกับตัวอย่างครั้งสุดท้ายที่จะนำมารวมกันและหล่อเป็นแท่งตัวอย่างเสร็จต้องใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่าง 3 ครั้ง ได้ตามเวลาที่กำหนด ให้ชักตัวอย่างจากคอนกรีตที่อยู่ใดที่หนึ่งประมาณ  $\frac{1}{2}$  ถึง  $\frac{2}{3}$  ของเครื่องผสมเป็น 1 ชุดตัวอย่างได้

### 8.2.3 เกณฑ์ตัดสิน

ให้ตัดสินจากตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ  $f'_c 10$  ชิ้นตัวอย่างและ  $f'_{ci}$  อีก 10 ชิ้นตัวอย่างที่ชักมาตามข้อ 8.2.1 และ 8.2.2 และเมื่อทดสอบแล้ว ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถ้าตัวอย่างทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามข้อ 6.2.1 ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด
- (2) ถ้าตัวอย่างทดสอบ 1 ตัวอย่าง ไม่เป็นไปตามข้อ 6.2.1 แต่ยังมีค่าสูงกว่าร้อยละ 85 และตัวอย่างทั้งหมดมีค่าความต้านแรงอัดเฉลี่ยถึง 1.05 เท่าของความต้านแรงอัดที่กำหนด ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด
- (3) ถ้าตัวอย่างทดสอบ 1 ตัวอย่าง ไม่เป็นไปตามข้อ 6.2.1 และมีค่าต่ำกว่าร้อยละ 85 หรือตัวอย่างทดสอบ 1 ตัวอย่างไม่เป็นไปตามข้อ 6.2.1 แต่มีค่าสูงกว่าร้อยละ 85 และตัวอย่างทดสอบทั้งหมดมีค่าความต้านแรงอัดเฉลี่ยไม่ถึง 1.05 เท่าของความต้านแรง

อัตราที่กำหนดให้ หรือมีตัวอย่างทดสอบไม่เป็นไปตามข้อ  
6.2.1 ตั้งแต่ 2 ตัวอย่างขึ้นไป ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์นั้น  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

### 8.3 การรับแรงที่เกิดขึ้นจากการยกและการกระแทก

8.3.1 ให้ชักตัวอย่างได้เมื่อเสาเข็มนั้นมีกำลังตามเกณฑ์กำหนดโดย  
วิธีลุ่มตัวอย่างจากจำนวนเสาเข็มเพื่อการตรวจสอบ 100  
ต้นในรุ่นเดียวกัน ให้ชักตัวอย่าง 3 ต้น จำนวนเสาเข็มที่  
น้อยกว่า 100 ต้น ให้ถือเป็น 100 ต้น (เศษของ 100 ต้น  
ที่ไม่เกิน 15 ต้นให้ปัดทิ้งไม่ต้องชักตัวอย่าง)

#### 8.3.2 เกณฑ์ตัดสิน

ถ้าตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ 3 ต้น จาก 100 ต้น ไม่เป็นไปตาม  
ข้อ 6.2.2 ตั้งแต่ 2 ต้นขึ้นไป ให้ถือว่าเสาเข็มในรุ่นนั้นไม่  
เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด แต่ถ้าเสาเข็มต้นใดต้นหนึ่งไม่เป็น  
ไปตามข้อ 6.2.2 ให้นำตัวอย่างเสาเข็มในรุ่นเดียวกันนั้น  
มาอีก 2 ต้น ผลการทดสอบของเสาเข็มที่นำมาใหม่ทั้ง 2  
ต้น ต้องเป็นไปตามข้อ 6.2.2 ซึ่งจะถือว่าเสาเข็มทั้งหมด  
ในรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

### 8.4 คุณสมบัติของหัวต่อ

8.4.1 ให้ชักตัวอย่างได้เมื่อเสาเข็มนั้นมีกำลังตามเกณฑ์กำหนดโดย  
วิธีลุ่มจากจำนวนเสาเข็มเพื่อการตรวจสอบในรุ่นเดียวกันให้  
ชักตัวอย่าง 2 ต้น และถือเป็น 1 ชุดตัวอย่าง

#### 8.4.2 เกณฑ์ตัดสิน


ผลการทดสอบต้องเป็นไปตามข้อ 6.2.3

## ผนวก ก.

การทดสอบการรับแรงที่เกิดขึ้นจากการยกและการกระแทก  
(ข้อ 6.2.2)


### ก.1 การวางขึ้นทดสอบ

#### ก.1.1 เสาเข็มที่มีจุดยก 2 จุด




รูปที่ ก.1 แสดงการทดสอบเสาเข็มที่มีจุดยก 2 จุด  
(ข้อ ก.1.1)

#### ก.1.2 เสาเข็มที่มีจุดยกจุดเดียวอยู่ตรงกึ่งกลางเสาเข็ม




รูปที่ ก.2 แสดงการทดสอบเสาเข็มที่มีจุดยกจุดเดียว อยู่ตรงกึ่งกลาง  
(ข้อ ก.1.2)

ก.1.3 เสาเข็มที่มีจุดยกจุดเดียวอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง



รูปที่ ก.3 แสดงการทดสอบเสาค้ำที่มีจุดยกจุดเดียวอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง  
(ข้อ ก.1.3)

ก.1.4 เสาค้ำที่ออกแบบไว้ให้มีจุดยกตั้งแต่สองจุดขึ้นไป ให้ทดสอบ โดยการวางหมอนที่รองรับตามจำนวนจุดยก



รูปที่ ก.4 แสดงการทดสอบเสาค้ำที่มีจุดยกหลายจุด  
(ข้อ ก.1.4)

หมายเหตุ สำหรับข้อ ก.1.1 และ ก.1.3 ในกรณีที่จุดยกห่างจากปลายมีระยะไม่เท่ากับระยะที่กำหนดให้ ให้ถือตำแหน่งจุดยกเป็นจุดที่ใช้หมอนรองรับ

ก.2 วิธีทดสอบ

- ก.2.1 วางเสาค้ำ ให้ด้านของเสาค้ำที่ออกแบบไว้สำหรับรับแรงตามข้อ 6.2.2 ให้สัมผัสกับหมอนรองรับตามข้อ ก.1
- ก.2.2 ให้เพิ่มน้ำหนักแผ่นสม่ำเสมอบนเสาค้ำตลอดความยาวอีกร้อยละ 30 ของน้ำหนักเสาค้ำ แล้วสังเกตรอยร้าว