

บทที่ 4

น้ำ

ปริมาณและคุณภาพของน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อกำลังอัดของคอนกรีต ในบทนี้จะมาพิจารณาถึงเรื่องคุณภาพของน้ำ ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะสิ่งเจือปนต่างๆ ในน้ำอาจมีผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต เช่นเวลาการแข็งตัว กำลังอัด ทำให้สีของคอนกรีตไม่สม่ำเสมอและอาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนเหล็กเสริม ด้วยเหตุนี้การเลือกน้ำที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับผสมและบ่มคอนกรีตจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

4.1 ความสำคัญของน้ำ

น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตคอนกรีต โดยกำหนดที่ 3 ประการคือ

- 1) ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน รวมทั้งทำให้หินกรีตมีความสามารถในการเทได้
- 2) ใช้บ่มคอนกรีตให้มีกำลังเพิ่มขึ้น
- 3) ใช้ล้างมวลรวมที่สกปรก

เราต้องการน้ำที่มีคุณภาพดี และปริมาณที่เหมาะสมใน การผลิตคอนกรีต กฎเกณฑ์ที่ว่าไปของน้ำที่จะใช้ผสมคอนกรีต คือ น้ำที่ดีมีได้นับเป็นน้ำที่ใช้ในงานหินกรีตได้เสมอ ส่วนปริมาณน้ำผสม นอกจากจะมีผลต่อความสามารถในการใช้งานของคอนกรีต แล้วแล้วยังมีผลต่อกำลังและความทานทนของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วด้วย

ปัญหาที่นักพนักงานมักจะพบบ่อยที่สุดคือ ปริมาณน้ำในงานหินกรีตคือ

1) ในขณะเป็นหินกรีตสด หินกรีตต้องการน้ำจำนวนเพียงให้ลื่นไหลเข้าแบบได้ แต่ผู้ทำงานมักจะใส่น้ำปริมาณมากเพื่อให้หินกรีตเหลวมาก สะดวกในการเทแต่กำลังอัดจะลดต่ำลง

2) ในขณะเป็นหินกรีตแข็งตัวแล้ว หินกรีตต้องการน้ำจำนวนมาก เพื่อบ่มให้กำลังอัดได้พัฒนาขึ้นตามเวลา

แต่ผู้ทำงานมักจะละเลยการบ่มหินกรีต

โดยสรุปคือ หินกรีตที่ใช้งานทั่วไปจะได้กำลังต่ำกว่าที่ควรเป็น เพราะใช้น้ำไม่เหมาะสมสมนั่นเอง

4.2 สิ่งเจือปน

ตัวในน้ำที่ผสมหินกรีตมีสิ่งเจือปนอยู่มากเกินระดับหนึ่งอาจก่อปัญหาทางด้านคุณภาพ อันได้แก่

- 1) กำลังและความทานทนของหินกรีตลดลง
- 2) เวลาการก่อตัวเปลี่ยนแปลงไป
- 3) หินกรีตเกิดการหดตัวมากกว่าปกติ
- 4) อาจมีการละลายของสารประกอบภายในหินกรีต ออกมายังตัวหินผิวนอก (Efflorescence)

สิ่งเจือปนที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของหินกรีตมี 3 ประเภท คือ ตะกอน, สารละลาย, อนินทรีย์ และสารละลายอินทรีย์ หากมีสิ่งเจือปนเหล่านี้ปริมาณน้อย ก็จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรง

● ตะกอน

หากน้ำมีปริมาณตะกอนเกินกว่า 2,000 ส่วนต่อล้าน (ρρω.) อาจจะทำให้ต้องใช้ปริมาณน้ำมากกว่าปกติ การหดตัวของหินกรีตจะเพิ่มขึ้น หรือทำให้เกิดช่องเสียบรูพริเวณผิวของหินกรีต (Efflorescence) ดังนั้นถ้าหากที่ใช้ชุ่มน้ำมาก ควรปล่อยให้ตกรตะกอนเสียก่อน แต่ตกรตะกอนของหินกรีตหรือสารอินทรีย์ ต่างๆ มักไม่ยอมตกรตะกอน และในระหว่างการผสมหินกรีตสารอินทรีย์เหล่านี้จะเริ่มละลายตัว ผลก็คือ ซีเมนต์จะก่อและแข็งตัวช้าลง นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดฟองอากาศปริมาณมาก จนกำลังของหินกรีตลดลงหรือในทางตรงกันข้าม บางครั้งอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานของสารกักกระจายฟองอากาศ

● สารละลายอนินทรีย์

ตามปกติเราสามารถใช้น้ำที่มีสารละลายอนินทรีย์ที่มีความเข้มข้นไม่เกิน 2,000 ส่วนต่อล้านได้อย่างปลอดภัย ยกเว้นสารละลายบางชนิด เช่น โซเดียมซัลไฟด์เพียง 100 ส่วนต่อล้าน ก็อาจก่อปัญหาได้ ในการตรวจกันข้าม เราสามารถใช้น้ำที่มีเกลือละลายอยู่ถึง 35,000 ส่วนต่อล้าน (3.5%) ทำคอนกรีตได้หากให้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ ในบางครั้งเรายังใช้ประโยชน์โดยใช้สารละลายเป็นสารผสมเพิ่ม เช่น แคลเซียมคลอไรด์ ซึ่งใช้เป็นตัวเร่งการก่อตัว สารละลายของคาร์บอนเนตและไนโตรบอร์เนตจะทำให้ชีเมนต์ก่อตัวเร็วขึ้น แต่หากใช้สารละลายของคาร์บอนเนตหรือซัลเฟตมากเกินไปอาจทำให้กำลังของคอนกรีตลดลงได้

สารละลายของเกลืออนินทรีย์บางชนิด อาจทำให้การก่อตัวและแข็งตัวช้าลง เช่น เกลือของสังกะสี ทองแดง ตะกั่ว แมกนีส แลดูบุก เช่นเดียวกับฟอสฟेट อาร์ซีเนตและบอร์เทก์ เราสามารถอนุโลมความเข้มข้นของสารละลายเหล่านี้ได้ถึง 500 ส่วนต่อล้าน สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงในระดับดังกล่าวจะพบได้ เช่นน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านระบบกำจัดสิ่งสกปรกหรือน้ำที่ซึมออกมานอกเมืองไว้

เราสามารถใช้น้ำที่มีความเป็นกรดโดยไม่มีผลเสียต่อคอนกรีต แต่หากระดับ PH ของน้ำอยู่ต่ำถึง 3.0 ก็มักก่อให้เกิดปัญหา น้ำที่มีความเป็นด่างสูง เช่น มีปริมาณโซเดียมหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิน 500 ส่วนต่อล้าน อาจก่อให้เกิดปัญหาในการก่อตัวอย่างรวดเร็วและกำลังของคอนกรีตลดลง

น้ำที่มี ประกอนด้วยเกลือซัลเฟต และคลอไรด์ของโซเดียมและแมกนีเซียม ดังนั้นจึงทำให้คอนกรีตก่อตัวและแข็งตัวเร็วขึ้น แต่เมื่ออายุ 28 วัน กำลังอัดจะลดลง เพราะเกลือซัลเฟตจะทำให้การตกลักของ Ettringite ข้าลง นอกจากนี้ ไอโอนของคลอไรด์มีผลต่อการสึกกร่อนของเหล็กเสริม จึงไม่ควรใช้น้ำที่มี สำหรับคอนกรีตอัดแรง หรือแม้แต่คอนกรีตเสริมเหล็ก ธรรมดากลางสามารถหลีกเลี่ยงได้

● สารละลายอินทรีย์

สารอินทรีย์ทำให้น้ำมีสีและทำให้ปฏิกิริยาไขเดรชั่นของชีเมนต์ช้าลง สารประกอบอินทรีย์หลายชนิดในน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมมักมีผลเสียต่อปฏิกิริยาไขเดรชั่น หรือก่อให้เกิดฟองอากาศในปริมาณที่สูง ตามปกติจึงต้องระวังการใช้น้ำ

จากโรงงานอุตสาหกรรมยกเว้นกรณีที่น้ำได้ผ่านโรงกำจัดน้ำเสียซึ่งจะลดสารละลายอินทรีย์ลงในระดับที่ปลอดภัย

วิธีสังเกตอย่างง่ายว่า�้ำนี้ใช้ผสมคอนกรีตได้หรือไม่มีดังนี้

ความสะอาด น้ำต้องไม่มีสารเなเปื้อย ปฏิกูล หรือตะไคร่น้ำ

สี น้ำต้องใส ถ้ามีสีแสดงว่ามีสารแขวนลอยต่างๆ มาก กลิ่น น้ำต้องไม่มีกลิ่นเน่า ถ้ามีกลิ่นก็มักจะมีสารอินทรีย์ประปนอยู่มาก

รส น้ำต้องไม่มีรส ถ้ามีรสกร่อยหรือเค็ม แสดงว่ามีเกลือแร่อยู่มาก ถ้ามีรสเปรี้ยว แสดงว่าเป็นกรด ถ้าเผาด แสดงว่าเป็นด่าง แต่โดยทั่วไปความเป็นกรดหรือด่างของน้ำมักไม่มากจนสามารถชิมรสแล้วรู้

4.3 ข้อกำหนดของน้ำผสมคอนกรีต

ข้อกำหนดทั่วไปที่เกี่ยวกับน้ำผสมคอนกรีต จะต้องมีขอบเขตระดับความเข้มข้นไม่เกินค่าดังต่อไปนี้

ปริมาณของแข็ง ไม่มากกว่า	2,000 ppm.
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) อยู่ในช่วง 6-8	
ปริมาณซัลเฟต ไม่มากกว่า	1,000 ppm.
ปริมาณคลอไรด์ ไม่มากกว่า	500 ppm.
นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดของเขตความเข้มข้นของสิ่งเจือปนโดยละเอียด ดังตารางที่ 4.1	

ลีสเจ้อปน	ความเข้มข้น สูงสุด (PPM)	ผลกระทบ/ตัวอย่าง
ตะกอน	2,000	- ตะกอนดินเหนียว สาร อินทรีย์
ไฮดร่า	500-1,000	- เพิ่มฟอซอากาศ
เกลือкар์บอนเนต	1,000	- ลดเวลาการก่อตัว
เกลือใบควร์บอนเนต	400-1,000	- 400 ส่วนต่อส่วน ส่วนที่เหลือของเกลือใบควร์บอนเนต ของแคลเซียมและ แมกนีเซียม
โซเดียมชัลเฟต	10,000	- อาจเพิ่มกำลังรับแรงกด แต่ลดกำลังรับแรงดึง
แมกนีเซียมชัลเฟต	40,000	- ลดเวลาการก่อตัว
โซเดียมคลอไรด์	20,000	- ลดเวลาการก่อตัว
แคลเซียมคลอไรด์	50,000	- เพิ่มกำลังรับแรงกด
แมกนีเซียมคลอไรด์	40,000	- ลดกำลังสูงสุด
เกลือของเหลว	40,000	- ลดเวลาการก่อตัว
ฟอสเฟต, อาร์ชีนต,	500	
บอร์กัส		
เกลือของลักษณะ สี ทองแดง		
ตะกั่ว แมงกานีส และดีบุก	500	
กรดอินทรีย์	10,000	- PH ไม่ต่ำกว่า 3.0
โซเดียมไยดรอไคด์	500	
โซเดียมชัลไฟล์	100	- ควรห้ามคอนกรีตทดสอบ
น้ำตาล	500	- มีผลต่อการก่อตัว

ตารางที่ 4.1 ขอบเขตและผลกระทบของลีสเจ้อปนในน้ำ

4.4 การทดสอบคุณสมบัติ

การทดสอบน้ำผึ้งสมคอนกรีตี้ จะทำการทดสอบเบรียบ เที่ยนการก่อตัวและกำลังอัดกับน้ำกลั่นปริมาณที่จะนำมาทดสอบ จะต้องไม่น้อยกว่า 5 ลิตร น้ำที่เหมาะสมสำหรับผู้ทดสอบคุณสมบัติดังนี้

- ค่าการก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) ต่างจากตัวอย่างที่ทำจากน้ำกลั่นไม่เกิน 30 นาที

2) ค่าเฉลี่ยของกำลังอัดของตัวอย่างที่ใช้น้ำที่นำมาทดสอบต้องได้ค่าไม่น้อยกว่า 90% ของกำลังอัดของตัวอย่างที่ใช้น้ำกลั่น

ถ้าผลการทดสอบที่ได้ออกนออกค่าที่กำหนด แสดงว่า น้ำที่ใช้มีผลต่อคอนกรีต อาจแก้ไขโดยการเปลี่ยนแหล่งน้ำที่จะนำมาทดสอบคุณกรีต หรือถ้าผลการทดสอบแสดงว่าค่ากำลังอัดของตัวอย่างไม่ต่ำกว่า 80% ของค่ากำลังอัดเฉลี่ยของตัวอย่างที่ใช้น้ำกลั่น อาจใช้น้ำที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมคอนกรีต

4.5 คุณภาพน้ำที่ใช้ล้างมวลรวมและน้ำมคอนกรีต

น้ำสำหรับล้างคอนกรีต ควรมีคุณสมบัติเหมือนน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต เพราะน้ำนี้จะเคลือบอยู่บนผิวของมวลรวมและสามารถเข้าไปทำงานรายต่อคอนกรีตเหมือนกับน้ำที่ใช้ผสมข้อที่ควรระวังคือ ต้องคงอยู่ในน้ำที่ใช้ล้างมวลรวมอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อล้างไปช่วงเวลาหนึ่ง น้ำจะขุ่น การใช้ต่อไปจะไม่เกิดผลดีอย่างไร กลับอาจทำให้เกิดความสกปรกเพิ่มขึ้นด้วย

ส่วนน้ำสำหรับน้ำมคอนกรีต ไม่ควรมีลีสเจ้อปนที่จะทำปฏิกิริยา กับคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว เช่น สารพอกชัลเฟต หรือสารที่ทำให้เกิดคราบสกปรก อันจะส่งผลให้ ผิวคอนกรีตเกิดรอยเปื้อน หรือเป็นตัวการทำให้สิ่งกับผิวคอนกรีตได้ไม่ดี และหลุดร่องในภายหลัง